

بهینه سازی ویژگی های اپتیکی لیزر تصادفی با فیدبکِ همدوس در محلول حاوی رودامین 6G و ذرات SiO_2

مریم کلانترهرمزی^۱، فریبا جاپلاقی پریدری^۱، محمدامین بصام^۲ و بتول سجاد^۱

^۱ گروه فیزیک، دانشکده ی فیزیک شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران

^۲ مجتمع دانشگاهی برق و الکترونیک، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

چکیده - در این مقاله چگونگی تابش لیزر تصادفی با فیدبک همدوس در محلول حاوی رودامین 6G و ذرات SiO_2 با اندازه کمتر از یک میکرومتر بررسی شده است. به منظور بهینه سازی خروجی لیزر، تغییرات طیف تابشی برحسب غلظت محلول رنگ و همچنین چگالی ذرات SiO_2 مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه براین، در شرایط بهینه چگالی محیط فعال، تغییرات شدت طیف گسیلی در انرژی های مختلف لیزر دمشی مورد بررسی قرار گرفته و آستانه دمش نیز در شرایط متفاوت اندازه گیری شده است.

کلید واژه- پراکندگی چندگانه، رودامین 6G، فیدبک همدوس، لیزر تصادفی، میکرو ذرات SiO_2 .

Optimization of the optical properties of random laser with coherent feedback in solution containing Rh6G dye and SiO_2 particles

Maryam Kalantarhormozi¹, Fariba Japelaghi paridari¹, Mohammad Amin Bassam² and Batool Sajad¹

¹ Department of physics, Alzahra University of Tehran

² Electronic Department, Maleke Ashtar University of Technology, Tehran
(*Corresponding author: bsajad@alzahra.ac.ir)

Abstract- In this paper, random laser emission with coherent feedback from solution containing SiO_2 submicroparticles embedding rhodamine 6G(Rh6G) dye have been investigated. Variations of emitted spectrum with dye concentration and silica particles density have been studied in order to find the optimum condition of laser output. Moreover variations of emission spectrum intensity versus the pump energy in optimum concentration have been investigated and the random laser threshold energy measured in various conditions.

Keywords: Coherent feedback, Multiple scattering, Random laser, Rhodamine 6G, SiO_2 microparticles.

۱- مقدمه

در چند دهه‌ی اخیر بررسی محیط‌های نامنظم رشد چشم‌گیری داشته و بررسی رفتار این محیط‌ها، کاربردهای بسیاری را در زمینه‌های مختلف فراهم آورده است. از جمله‌ی این کاربردها پراکندگی در محیط‌های بهره بی‌نظم است که می‌تواند دست‌یابی به لیزر تصادفی را فراهم آورد. [۱] این پدیده تاکنون در گستره وسیعی از مواد مایع، دی‌الکتریک‌های غیرآلی، نیمه‌هادی‌ها، و پودرهای کریستالی مشاهده شده است. [۲]

از دیدگاه کاربردی لیزرهای تصادفی به دلیل دارا بودن گستره وسیع طیفی، عدم نیاز به تشدیدگر خارجی، تهیه سریع و آسان مورد توجه قرار گرفته‌اند. ویژگی‌های تجربی به دست آمده از این محیط‌ها، مانند پهنای طیف گسیلی کم ($< 1\text{nm}$) و وجود آستانه‌ی انرژی برای شروع تقویت نور، سبب می‌شود که بتوان اینگونه محیط‌ها را نوعی لیزر نامید. [۳]

۲- مبانی نظری

در گذشته پراکندگی نور به عنوان یک عامل مزاحم در عملکرد لیزری محسوب می‌شد. اما بعدها معلوم شد که در یک محیط بی‌نظم دارای بهره، پراکندگی اپتیکی نقش مثبتی را ایفا می‌کند. پراکندگی چندگانه طول مسیر یا زمان توقف نور در محیط فعال را افزایش داده و موجب تقویت نور به وسیله تابش تحریک شده می‌شود. پدیده پراکندگی نور و تقویت آن در محیط بی‌نظم را لیزر تصادفی گویند. [۱،۴]

لیزرهای تصادفی از لحاظ نوع فیدبک با لیزرهای معمول تفاوت دارند. در این لیزرها برخلاف دیگر لیزرها فیدبک، به وسیله‌ی پراکندگی چندگانه در محیط بهره فراهم می‌شود؛ به عبارت دیگر در این لیزرها محیط بهره سبب تقویت نور شده و پدیده پراکندگی چندگانه موجب ایجاد کاواک‌های محلی در محیط می‌شود و فیدبک لازم را تأمین می‌کند. [۵]

لیزرهای تصادفی با توجه به نوع فیدبک، به دو دسته تقسیم می‌شوند: (۱) لیزر تصادفی با فیدبک ناهمدوس یا فیدبک شدت و (۲) لیزر تصادفی با فیدبک همدوس یا فیدبک دامنه. [۶]


در فیدبک ناهمدوس، نور پس از چند رخداد پراکندگی از محیط بهره خارج شده و طی این فرآیند تنها شدت نور تقویت می‌گردد. در لیزر تصادفی با فیدبک همدوس، نور پس از پراکندگی‌های متعدد به نقطه اولیه خود بازگشته و یک حلقه بسته را تشکیل می‌دهد. در این حالت نور به ازای فرکانس‌های خاصی که منجر به تداخل سازنده می‌شوند، در داخل این ساختارها به دام افتاده و شرط تشدید و نوسان لیزری را فراهم می‌آورد [۳]. این کاواک‌های تشدید، مدهای نوسان لیزری را تعیین خواهند کرد.

گسیل ناهمدوس و همدوس از محلول حاوی رودامین 6G و ذرات سیلیکا به ترتیب در مراجع [۷] و [۸] گزارش شده است.

در این پژوهش، غلظت‌های مختلف دای و ذرات پراکنده کننده برای بدست آوردن غلظت بهینه‌ی محیط فعال لیزر تصادفی، تهیه شده و ویژگی‌های اپتیکی همانند پهنای طیف گسیلی، آستانه گسیل لیزر تصادفی همدوس و همچنین رفتار شدت گسیلی با تغییر غلظت دای و ذرات پراکنده کننده مورد مطالعه قرار گرفته است.


۳- چیدمان آزمایشگاهی

طرحواره چیدمان آزمایشگاهی این پژوهش در شکل (۱) نشان داده شده است. محلول حاوی رودامین 6G و ذرات SiO_2 توسط هارمونیک دوم ($\lambda = 532\text{nm}$) لیزر پالسی Q سوئیچ Nd:YAG با عرض پالس ۱۰ ns و نرخ تکرار ۱-۱۰ هرتز پرتو دهی شده است. تابش برآمده از محلول، توسط یک فیبر نوری جمع‌آوری و سپس با انتقال به اسپکترومتر آشکار می‌گردد.




شکل ۱: چیدمان آزمایشگاهی لیزر تصادفی

ابعاد ذرات پراکنده در این بررسی، با استفاده از تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) کوچک‌تر از $1\text{ }\mu\text{m}$ تخمین زده شده است (شکل (۲)).




شکل ۵: طیف تابشی محلول حاوی ذرات SiO_2 با غلظت ۱۰۰ mM در غلظت‌های مختلف رودامین: الف) ۰/۱ mM ب) ۱ mM ج) ۱۰۰ mM.




شکل ۶: تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ذرات پراکنده

۴- نتایج تجربی


در ابتدا، تغییرات طیف گسیل لیزر تصادفی با تغییر غلظت رودامین در حالتی که انرژی لیزر ۲۰۰ mJ/pulse و غلظت ذرات پراکنده ۱ mM، ۱۰ mM و ۱۰۰ mM می‌باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. شکل‌های (۳)، (۴) و (۵) نمونه‌ای از این طیف‌های تابشی را به ازای غلظت‌های مختلف رودامین نشان می‌دهند.




شکل ۳: طیف تابشی محلول حاوی ذرات SiO_2 با غلظت ۱ mM در غلظت‌های مختلف رودامین: الف) ۰/۱ mM ب) ۱ mM ج) ۱۰۰ mM.



شکل ۴: طیف تابشی محلول دای ۰/۱ mM حاوی غلظت‌های متفاوت ذرات SiO_2 : الف) ۱ mM ب) ۱۰ mM ج) ۱۰۰ mM.



شکل ۵: طیف تابشی محلول حاوی ذرات SiO_2 با غلظت ۱۰ mM در غلظت‌های مختلف رودامین: الف) ۰/۱ mM ب) ۱ mM ج) ۱۰۰ mM.



شکل ۶: طیف تابشی محلول دای ۱ mM حاوی غلظت‌های متفاوت ذرات SiO_2 : الف) ۱ mM ب) ۱۰ mM ج) ۱۰۰ mM.

بدست آمده در جدول (۱) خلاصه شده است.

غلظت دای (mM)	غلظت ذرات (mM)	آستانه تابش (mJ/pulse)
۱	۱	۸۶/۷۵
	۱۰	۷۹/۰۰
	۱۰۰	۱۴۲/۲۵
۱۰	۱	۱۶۹/۰۰
	۱۰	۲۲/۴۷
	۱۰۰	۳۰/۳۴

با توجه به جدول (۱)، مقدار آستانه با افزایش غلظت ذرات سیلیکا در ابتدا روند کاهشی داشته و پس از گذر از یک مقدار بهینه، روند افزایشی را در پی می‌گیرد. کمینه انرژی آستانه در آزمایش‌های صورت گرفته در غلظت ۱۰ میلی‌مولار ذرات پراکنده SiO_2 حاصل می‌شود.

۵- نتیجه گیری


در این پژوهش، تغییرات طیف گسیلی ناشی از تغییر دانسیته ذرات پراکنده سیلیکا و غلظت رودامین 6G مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش غلظت رودامین 6G در دانسیته ثابت ذرات سیلیکا و همچنین افزایش دانسیته ذرات پراکنده ی سیلیکا در غلظت ثابت رودامین 6G؛ سبب بهبود ویژگی‌های طیف گسیلی همانند: کاهش پهنای طیفی، ظهور پیک‌های گسسته بر روی طیف گسیلی و همچنین، کاهش پهنای پیک‌های گسسته ی لیزر تصادفی می‌شود. از سوی دیگر افزایش دانسیته پراکنده‌ها در غلظت ثابت رودامین 6G، سبب افزایش شدت طیف گسیلی می‌گردد. مقدار کمینه آستانه ی لیزر تصادفی با فیدبک همدوس در دانسیته ی ۱۰ میلی مولار SiO_2 ، برابر با ۲۲/۴۷ mJ/pulse اندازه‌گیری شده است.

مراجع

- [1] Hui Cao; "Review on latest developments in random lasers with coherent feedback"; J. Phys. A. 38 (2005) 10497–10535.
- [2] Wiersma, D. S., "The Physics and Applications of Random Lasers", Nature Physics, 4 (2008) 3-9
- [3] Mikhail A. Noginov; "Solid-State Random Lasers"; Springer, Series in Optical Sciences (2005).
- [4] Letokhov, V. S.; "Generation of Light by a Scattering Medium with Negative Resonance Absorption"; Sov. Phys. JETP 26 (1968), 835–840.
- [5] Hui Cao; "RandomLASERS Development, Features and Applications"; Optics & Photonics News. January 2005.
- [6] Hui Cao; "Lasing in random media"; Waves Random Media (2003) R1–R39.

[۷] فریبا جاپلاقی پریدری، بررسی ویژگی‌های تابشی محیط‌های تصادفی پلیمری آلاینده به رنگ و نانوذرات TiO_2 و ZnO ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء، مهر ۱۳۹۲.


[۸] کلاترهرمزی، جاپلاقی پریدری، بصام، سجاده؛ " لیزر تصادفی با فیدبک همدوس در محلول حاوی رودامین 6G و میکروذرات SiO_2 "؛ کنفرانس مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ شهریور ۱۳۹۴




شکل ۸: طیف تابشی محلول دای ۱۰ mM حاوی غلظت‌های متفاوت ذرات SiO_2 : الف) ۱ mM ب) ۱۰ mM ج) ۱۰۰ mM.

با توجه به منحنی‌های به‌دست آمده مشاهده می‌گردد که با افزایش غلظت ذرات پراکنده، شدت طیف تابشی افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش غلظت یک باریک شدگی طیفی در طیف تابشی رخ می‌دهد که ناشی از تقویت بیش تر برخی مدها در محیط فعال است. با بررسی منحنی‌های فوق می‌توان دریافت که بهترین طیف‌ها ناشی از محلول حاوی رودامین 6G با غلظت ۱۰ mM است که تاییدی بر نتیجه بدست آمده در قسمت قبل می‌باشد.

در ادامه با توجه به غلظت بهینه ی به‌دست آمده در مرحله قبل، تغییرات شدت طیف گسیلی با شدت پمپاژ برای محلول حاوی رودامین 6G با غلظت ۱۰ mM و ذرات SiO_2 با غلظت ۱۰ mM بررسی شده است (شکل ۹). در شکل (۱۰) نمونه ای از طیف‌های گسیلی با افزایش انرژی پالس فرودی رسم شده است.



شکل ۹: نمودار تغییرات شدت طیف تابشی بر حسب انرژی فرودی



شکل ۱۰: نمودار تغییرات طیف تابشی بر حسب طول موج به ازای انرژی های مختلف

همانگونه که مشاهده می‌شود با افزایش انرژی پالس لیزر، شدت افزایش می‌یابد. همچنین مشاهده می‌گردد که افزایش انرژی سبب می‌شود که تعداد قله‌های گسسته در طیف تابشی افزایش یابد. این پدیده نشان دهنده ی افزایش تعداد مدهای تشکیل شده در اثر نوسان لیزری است؛ چرا که با افزایش انرژی تعداد فوتون‌ها در ناحیه ی تقویت بیش تر شده و احتمال گسیل تابشی حاصل از کواک‌های محلی موجود در این ناحیه افزایش می‌یابد.

در آخرین مرحله رفتار آستانه با توجه به تغییرات غلظت رودامین 6G و ذرات سیلیکا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج