

بررسی اثر آلایش آهن بر روی خواص اپتیکی نانو ساختارهای هیدروکسید کادمیم تهیه شده به روش فراصوت

ژیلا نیک نام^۱، یاشار عزیزیان کلاندرق^۳

^۱ گروه فیزیک، پردیس علوم تحقیقات اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

^۲ گروه فیزیک، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

^۳ گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

چکیده:

در این مقاله خواص اپتیکی و ساختاری نانو ساختارهای هیدروکسید کادمیم تهیه شده به کمک امواج فراصوت به کمک طیف سنجی *UV-Vis*، پراش پرتو ایکس و میکروسکوپی الکترونی روبشی (*SEM*) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آنالیزها نشان می‌دهد که نانو ساختارهای هیدروکسید کادمیم تشکیل شده دارای گاف انرژی ۳/۹۵ الکترون ولت هستند که نسبت به حالت حجیم حدود یک الکترون ولت جابجایی به سمت ناحیه آبی مشاهده می‌شود، این امر تاییدکننده اثر محدود شدگی کوانتومی است. همچنین آلایش آهن نیز موجب افزایش گاف نوری نانو ساختارهای تهیه شده هیدروکسید کادمیم می‌شود. مقایسه تصاویر *SEM* نیز نشان می‌دهد که اضافه نمودن آهن به نانو ساختارها موجب تغییر شکل نانو ساختارهای هیدروکسید کادمیم می‌شود.

کلید واژه: هیدروکسید کادمیم، خواص اپتیکی، نانو ساختارها، امواج فراصوت.

Investigation of the effect of Fe doping on the optical properties of Cadmium hydroxide nanostructures prepared by ultrasound-assisted method

Jeila Niknam^{1,2}, Yashar Azizian-Kalandaragh³

¹ Department of Physics, Ardabil Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

² Department of Physics, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran

³ Department of Physics, University of Mohaghegh Ardabil, Ardabil, Iran

Abstract:

In this paper, the optical and structural properties of the prepared Cadmium hydroxide nanostructures by ultrasonic waves have been investigated by UV-Vis spectroscopy X-ray diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM). The results of analyses show that the band gap of cadmium hydroxide nanostructures is 3.95 eV, which in comparison with its bulk value, a blue shift nearly 1 eV. Observed, which confirms the quantum confinement effect. Also the effect of Fe doping effects on the bandgap of the prepared cadmium hydroxide nanostructures. A comparison on the SEM image also shows by adding the Fe to the prepared nanostructures, it effects on the shape of the cadmium hydroxide nanostructures.

Keywords: Cadmium hydroxide, optical properties, nanostructures, Ultrasonic waves.

این مقاله در صورتی دارای اعتبار است که در سایت www.opsi.ir قابل دسترسی باشد.

مقدمه

در سال‌های اخیر نانوساختارهای هیدروکسید کادمیم به دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هیدروکسید کادمیم دارای گاف انرژی بزرگ، حدود ۲ تا ۳/۵ الکترون ولت است که برای ساخت قطعات اپتوالکترونیک، سلول خورشیدی، فتوترانسیتورها، فتودیودها و سنسورها بسیار مناسب است [۱-۴]. یکی از خصوصیات جالب هیدروکسید کادمیم رسانایی الکتریکی بزرگ و انتقال اپتیکی بالا در ناحیه طیف مرئی الکترومغناطیس است که به همین دلیل ماده مهمی در صنعت محسوب می‌شود [۵]. هیدروکسید کادمیم با استفاده از روش‌های مختلف مانند سل-ژل، ته‌نشینی لیزر، شیمی یونی و... تهیه شده است [۶-۸]. در این تحقیق هیدروکسید کادمیم به کمک امواج فراصوت تهیه شده و با ۰/۵ از آهن آلیایده شده است و با تکنیک‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف‌سنجی مرئی-فرابنفش UV-Vis برای مطالعه آن‌ها لحاظ ریخت‌شناسی ساختاری و خواص اپتیکی استفاده شده است.


روش آزمایش

در این پژوهش برای تهیه هیدروکسید کادمیم از استات کادمیم $(\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2) \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ و هیدروکسید سدیم (NaOH) با خلوص ۹۹٪ استفاده شده است. برای تهیه هیدروکسید کادمیم ۲/۱۲ گرم استات کادمیم و ۰/۳ گرم هیدروکسید سدیم در ۲۰ سی‌سی آب مقطر از هر کدام تهیه شد سپس این دو محلول باهم ترکیب شدند و با درصدهای مختلف با آهن آلیایده شده و به مدت ۳۰ دقیقه تحت امواج فراصوت قرارداد شد، سپس محلول را سانتریفیوژ کرده و پنج بار با آب مقطر شسته شده و در نهایت رسوب بدست آمده در خلا خشک شد.

بحث و نتایج

نمونه‌های تهیه شده به کمک پراش پرتو ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند که نتایج آن در شکل (۱) آمده است. نتایج نشان می‌دهد که هیدروکسید کادمیم بلوری و هگزاگونال تشکیل شده است. پهن بودن پیک‌ها به خاطر ریز بودن اندازه ذرات است که در الگوی پراش پرتو ایکس مشاهده می‌شوند. همچنین به کمک میکروسکوپ

الکترونی روبشی اندازه ذرات تعیین شدند که مشاهده می‌شود ذرات در اندازه‌های زیر ۱۰۰ نانومتر تشکیل شده اند.



شکل ۱: الگوی پراش پرتو ایکس. (a) هیدروکسید کادمیم بدون آلیایش- (b) هیدروکسید کادمیم آلیایده شده با ۰/۵ آهن

در نمونه‌های فاقد آهن، الگو پراش پرتو ایکس نشان‌دهنده تشکیل هیدروکسید کادمیم خالص است. افزایش آهن باعث شده پیک‌های هیدروکسید پهن‌تر شوند که نشان‌دهنده کوچک‌تر شدن اندازه ذرات است. همچنین طرح پراش پرتو ایکس هیچ قله‌ی اضافی را برای نمونه آلیایده شده نشان نمی‌دهد اما موقعیت قله‌های نمونه آلیایده شده، نسبت به نمونه مرجع کمی جا بجا شده است که نشانگر وجود آهن در ساختار شبکه است.

فرمول دبای-شرر اندازه بلورک‌ها را برحسب پهنای پیک در نصف ارتفاع محاسبه می‌کند.


$$d = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos \theta}$$

که در آن λ طول موج پرتو x، β پهنای پیک ماکزیمم در نصف ارتفاع آن و θ زاویه پراکندگی است. با استفاده از این رابطه اندازه میانگین بلورک‌ها برای هیدروکسید کادمیم بدون آلیایش ۲۳nm و برای نمونه آلیایده شده با آهن ۰/۵ درصد ۱۱nm است.


شکل (۲-الف) طیف جذب نمونه‌های تهیه شده را نشان می‌دهد.

با استفاده از فرمول $\alpha hv = A(E_g - hv)^{1/2}$ که در آن α ضریب جذب، h ثابت پلانک، A یک ثابت و E_g گاف انرژی نمونه است، می‌توان گاف انرژی را حساب کرد که به ترتیب ۳/۱۵ و ۳/۹۵ الکترون‌ولت است. از نتایج بدست آمده کاملاً مشخص است که نسبت به حالت حجیم هیدروکسید کادمیم خالص، که در مقالات بین ۲/۵ تا ۳ الکترون‌ولت گزارش شده است، حدود 0.65eV افزایش گاف انرژی مشاهده می‌شود که به خاطر اثر محدودشدگی کوانتومی است. همچنین با افزایش میزان آلیش آهن، گاف انرژی نیز افزایش می‌یابد که همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود گاف انرژی برای 3.95eV هیدروکسید کادمیم آلییده شده با آهن است.

شکل (۳) تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه‌های تهیه شده را نشان می‌دهد.




شکل ۳-الف: تصویر SEM هیدروکسید کادمیم بدون آلیش




شکل ۳-ب: تصویر هیدروکسید کادمیم آلییده شده با ۰/۵٪ آهن

تصاویر SEM نشان می‌دهد که در هیدروکسید کادمیم بدون آلیش، ذرات نسبتاً کروی شکل، تشکیل شده‌اند و با میزان آلیش آهن، مشاهده می‌شود که شکل و ریخت-شناسی نانو ساختارهای هیدروکسید کادمیم تغییر کرده است.




شکل ۲-الف: طیف جذب نمونه ها. (a) هیدروکسید کادمیم بدون آلیش- (b) هیدروکسید کادمیم آلییده شده با ۰/۵٪ آهن مشخص است که با آلیش آهن، طول موج جذب کوتاه‌تر شده و سوق به سمت آبی رخ داده است که نشان‌دهنده افزایش گاف انرژی است.

شکل (۲-ب) نمودارهای تعیین گاف انرژی مربوط به نمونه‌ها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-ب(۱): گاف انرژی هیدروکسید کادمیم بدون آلیش



شکل ۲-ب(۲): گاف انرژی هیدروکسید کادمیم آلییده شده با ۰/۵٪ آهن.

نتیجه گیری

نانوساختارهای هیدروکسید کادمیم با کمک امواج فراصوت تولید شد و اثر آرایش نمونه‌ها با آهن، مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش میزان آرایش آهن، اندازه بلورک‌ها کوچک‌تر شده، همچنین طول موج جذب کوتاه‌تر شده و سوق به سمت آبی رخ داده، در نتیجه گاف انرژی بزرگ‌تر شده است.

مراجع

- [۱] Y. Li, B. Tan, Y. Wu, "Ammonia-Evaporation-Induced Synthetic Method for Metal (Cu, Zn, Cd, Ni) Hydroxide/Oxide Nanostructures", *Chem. Mater.*, 20 (2007) 567.
- [۲] P. Jeevanandam, Yu. Kolytyn, and A. Gedanken, "Synthesis of Nanosized α -Nickel Hydroxide by a Sonochemical Method", *Nano Lett.*, 5 (2001) 263.
- [۳] H. Zhang, X. Ma, Y. Ji, J. Xu, D. Yang, "Synthesis of Cadmiumhydroxide nanoflake and nanowisker by Hydrothermal method", *Mater. Lett.*, 59 (2005) 56.
- [۴] M. Ristic, S. Popovic, S. Music, "Formation and Properties of Cd(OH)₂ and CdO particles", *Mater. Lett.*, 58 (2004) 2494.
- [۵] R.S. Mane, S.H. Han, *Growth of limited quantum dot chains of cadmium hydroxide thin films by chemical route*, *Electrochem Commun.* 7 (2005) 205.
- [۶] R.R. Salunkhe, C.D. Lokhande, *Effect of film thickness on liquefied Petroleum gas (LPG) sensing properties of SILAR deposited CdO thin films*, *Sens. Actuators, B* 129 (2008) 345–351.
- [۷] R. Sahraei, A. Mihandoost, A. Bavandi, *Facile Synthesis and Characterization Of Cd(OH)₂ nanostructures*, 12-14 March, 2012, Kish Island, I.R. Iran.
- [۸] M. Ali Yıldırım, Aytunc, *Structural, optical and electrical properties of CdO/Cd(OH)₂ thin films grown by the SILAR method*, 155 (2009) 272–277