



نوشتن توری‌های برآگ تمام‌نگار با القا نور لیزر ۴۷۳ نانومتر در موجبرهای کانالی

LiNbO₃:Ti:Fe

کیوان احمدی^۱, غلام محمد پارسانسab^۲, محمدحسین فتحی^۳, مهدی امینی^۳, عبدالناصر ذاکری^۱

^۱دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش فیزیک

^۲دانشگاه اصفهان دانشکده علوم بخش فیزیک

چکیده- در این مقاله نوشتن توری برآگ مورد نیاز لیزرهای مجتمع بر بستر موجبرهای کانالی LiNbO₃:Ti:Fe تک مد در طول موج ۱۵۵۰ نانومتر با کمک چیدمان تداخلی دوباریکه‌ای انجام شده است و همزمان فیلتر شدن طول موج ۱۵۵۰ نانومتر با پهنای خط ۱/۲ نانومتر از یک چشم‌گسیل خودبخودی با پهنای طیفی ۴۰ نانومتر توسط دستگاه طیف سنج اپتیکی نشان داده می‌شود. شیفت طول موجی مشاهده شده در طول موج برآگ ناشی از عدم آگاهی از مقدار دقیق ضربی شکست موثر مد درون موجبر در طول موج مربوطه و خطای مکانیکی در پیکربندی چیدمان تداخل دوباریکه‌ای در هنگام نوشتن توری بر می‌گردد.

کلمات کلیدی: لیتیوم نیوبات، توری برآگ، لیزر مجتمع موجبری، تداخل دوباریکه‌ای

Holographic bragg gratings writing photoinduced by 473nm illumination in channel LiNbO₃:Ti:Fe waveguides

Keyvan Ahmadi¹, Gholamreza Parsanasab², Mohammad Hossein Fathi², Mehdi Amini², abdolnasser Zakeri¹

¹Shiraz University, Faculty of Science, Physics Department

²Isfahan University, Faculty of science, Physics Department

Abstract: In this paper bragg grating writing required for integrated lasers on single mode channel LiNbO₃:Ti:Fe waveguide at 1550nm using a two beam setup has been demonstrated and it has been simultaneously shown on an optical spectrum analyzer(OSA) how 1550nm wavelength from a broadband ASE source is being filtered with a linewidth of about 0.2 nm. The observed wavelength shift might be due to uncertainty about the exact value of the effective refractive index in waveguide and the mechanical errors of the two beam interference configuration while bragg grating writing.

Keywords: LiNbO₃, Bragg grating, Waveguide integrated laser, Two-beam interference

۱- مقدمه

۲- اصول و روش کار تجربی

برای ساخت توری های برآگ کریستال لیتیوم نیوبات از شرکت Casix بابرش x و ابعاد $1*20*30$ میلی متر مورد استفاده قرار گرفت در این نوع ویفر ضریب الکترواپتیک 33^{33} درجه 20 میلی متر بیشترین مقدار را دارد و بنابراین موجبرهای کانالی هم در این راستا نوشته می شوند تا بیشترین تغییر ضریب شکست روی دهد. ابتدا نمونه های آماده شده در محلول Al_2O_3 و آب دوبار یونیزه در دمای بالای 100 درجه سانتی گراد به مدت 10 دقیقه تمیز و سپس با باد نیتروژن خشک می شوند. در مرحله بعد با کمک دستگاه لایه نشانی تفنگ الکترونی لایه ای به ضخامت 35 نانومتر آهن روی نمونه ها با آهنگ $/5$ نانومتر بر ثانیه لایه نشانی شد. نمونه ها به مدت 76 ساعت درون کوره با دمای 106 درجه سانتی گراد زیر دمای کوری بلور لیتیوم نیوبات و تحت فلوئی گاز آر گون گذاشته می شود تا به دلیل ضریب نفوذ کم یونهای آهن در این مدت تمام لایه درون بلور نفوذ کند که عموماً تا عمق 40 میکرونی نفوذ می کند. در مرحله بعد به سراغ ساخت موجبرهای کانالی تکمدد در طول موج حدود 1550 نانومتر به روش نفوذ-تیتانیوم می رویم. برای ساخت این نوع موجبرها به روش فوتولیتوگرافی و سپس روش زیرکشی^۴ طرحی از نوارهای تیتانیوم به ضخامت 100 نانومتر و پهنای 7 میکرون روی نمونه های لیتیوم نیوبات ایجاد می شود. سپس نمونه ها درون کوره در دمای 1000 تا 1050 و مدت زمان 10 تا 12 ساعت تحت فلوئی گاز اکسیژن مرتبط گذاشته می شود. علت استفاده از اکسیژن مرتبط جلوگیری از ایجاد موجبرهای تخت علاوه بر موجبر کانالی برای ضریب شکست غیرعادی لیتیوم نیوبات است. در این فرایند ضریب شکست عادی و غیرعادی لیتیوم نیوبات هردو افزایش می باید و این معنولاً از مرتبه 1015 است. برای اینکه در فرایند تزویج نور از فیبر به موجبر در هنگام ساخت توری برآگ نور متتحمل افت کمی شود بنابراین ابتدا و

مواد بلوری نورشکستی^۱ از قبیل لیتیوم نیوبات، پتاسیوم نیوبات و نیتانات باریوم از یک طرف پتانسیلهای جالبی در حوزه پردازش اطلاعات نوری، ذخیره سازی حجمی تمام نگاری و تمام نگاری تداخل سنجی ارایه می دهند. اثر نورشکست در این مواد ناشی از باز توزیع بار مواد ناخالصی همچون یونهای آهن درون این بلورها در اثر تابش ناهمگن نور است. الکترونها و حفره ها در اثر تابش نور برانگیخته و سپس در مکانهای مختلف بلور بهدام می افتدند. بدین ترتیب یک توزیع میدان الکتریکی موضعی درون بلور تشکیل می شود که منجر به مدوله شدن ضریب شکست درون بلور لیتیوم نیوبات از طریق اثر الکترواپتیک می شود.

از طرف دیگر لیتیوم نیوبات به دلیل داشتن ضرایب الکترواپتیک و آکوستواپتیک بالا به عنوان یک ماده زیرلایه در حوزه مدار مجتمع نوری آینده روشنی دارد^[۱]. دو روش ساخت متداول موجبر تعویض پروتون^۲ و نفوذ تیتانیوم^۳ به ساخت تزویج کننده های جهتی، مدولاتورهای نوری سریع و لیزر های مجتمع موجبری^[۲] منجر شده است. این بلورها در ناحیه مربی طیف بخصوص نور سبز و آبی حساسند اما در ناحیه مادون قرمز به ویژه ناحیه $1/3$ تا $1/5$ میکرون ناحیه ارتباطات نوری تغییر ضریب شکست جزیی از خود نشان می دهند و این ویژگی آنها را در ساخت توری های برآگ مورد نیاز در فیلترهای طول موجی در DWDM، آینه های برآگ برای لیزر های مجتمع و حسگرهای نوری مناسب ساخته است. در این مقاله به ساخت توری های برآگ بر بستر بلور لیتیوم نیوبات مورد نیاز لیزر های موجبری مجتمع پرداخته شده است^[۳]. ابتدا نحوه ساخت موجبرهای کانالی تک مدد در طول موج 1550 نانومتر شرح داده می شود و سپس فرایند لایه نشانی، نفوذ یونهای آهن و در آخر نوشتن توری های برآگ بر بستر موجبرهای کانالی و همزمان مشخصه یابی این فیلتر در دستگاه طیف سنج اپتیکی انجام می شود.

⁴OPI120


⁵Lift-off

¹ photorefractive

² Proton-exchange

³ Ti-Indiffusion

در نظر گرفته شده است. در شکل ۲ فیلترشدن طول موج ۱۵۵۱ نانومتر و پهنهای خط توری حدود ۲/۲ نانومتری طیف یک چشمی گسیل خودبخودی تقویت شده^۴ با پهنهای ۴۰ نانومتر بر روی دستگاه طیف سنج اپتیکی را نشان می‌دهد.



شکل ۲: بازتاب طول موج ۱۵۵۱ نانومتر از طیف گسیل خودبخودی تقویت شده توسط فیلتر توری برآگ بر روی دستگاه طیف سنج اپتیکی

خطای در ضریب شکست موثر مد و خطای در زاویه ϕ ناشی از عدم دقت کافی در تنظیم فاصله آینه‌ها از شکافنده باریکه سبب شیفت طول موجی برآگ در طیف سنج اپتیکی خواهد شد. توان بازتاب در طول موج λ از رابطه

$$1 - \frac{P_{out}(mW)}{P_{in}(mW)} \quad (2)$$


محاسبه می‌شود که توان طبق رابطه

$$P(mW) = 1(mW) \log_{10} \left(\frac{P(dBm)}{10} \right) \quad (3)$$

به میلی وات تبدیل می‌شود و بنابر نمودار بالا طبق رابطه مقدار ۲۳/۵ درصد از توان فروودی فیلتر بازتابی شده است که پارامترهای مختلفی از قبیل افزایش ناحیه نوشتن توری از یک سانتی‌متر به دو سانتی‌متر، افزایش شدت نور لیزر ۴۷۳ نانومتر، قطبش نور لیزر، همدوسی و دیگر پارامترها عمق توری برآگ را افزایش خواهد داد که در ادامه این تحقیق انجام خواهد شد. نکته دیگر در نوشتن این توریها این است که چیدمان نوشتن توری باید تا حد بسیار بالایی پایداری داشته باشد و بنابراین تمام

^۴ASE source

انتهای موجبرها را با دستگاه پالیشر^۵ اپتیکی از شرکت الترا تک^۶ تا دقت زیر میکرون پالیش داده و دقت کار را با میکروسکوپ بررسی می‌کنیم. سپس پشت نمونه‌ها نیز حدود ۸۵/۶۸ نانومتر MgF₂ لایه‌نشانی می‌شود تا طول موج ۴۷۳ نانومتر هنگام نوشتن توری برآگ بازتابندگی نداشته باشد و روی بازده توری تاثیر مخرب نگذارد. در مرحله بعد نوشتن توری برآگ همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است انجام می‌شود.



شکل ۱: طرح واره چیدمان تداخل دوباریکه ای برای نوشتن توری برآگ. BS: شکافنده باریکه، α : زاویه پراش لیزر هلیوم نیون پرتو پرای مشاهده مرتبه‌های پراش، ϕ : زاویه نوشتن توری با دوره تناوب، ASE: چشمی گسیل خودبخودی، OSA: طیف سنج اپتیکی با تفکیک پذیری ۱۰/۰ نانومتر

در این چیدمان نور لیزر آبی ۴۷۳ نانومتر که بیشینه جذب یونهای آهن درون بلور لیتیوم نیوبات در این طول موج است توسط یک شکافنده باریکه به دو قسمت مساوی تقسیم و سپس توسط دو آینه مجددا تحت زاویه ϕ بر روی نمونه فرود می‌آیند. با تنظیم زاویه توسط دو آینه دوره تناوب توری برآگ طبق رابطه پراش برآگ تغییر می‌کند

$$\Lambda = \lambda_w / 2 \sin \phi \quad (1)$$

در این رابطه Λ دوره تناوب توری، λ_w طول موج لیزر آبی ۴۷۳ نانومتر و ϕ زاویه فرود نور است. برای فیلتر کردن طول موج ۱۵۵۰ نانومتر از یک چشمی طیف وسیع گسیل خودبخودی رابطه $\Lambda = 2n_{eff}(\lambda_b) \lambda_b = 2n_{eff}(\lambda_b) \Lambda$ مقدار Λ را حدود ۳۵۰/۶۷ نانومتر را برای دوره تناوب توری برآگ نتیجه می‌دهد. به دلیل عدم آگاهی از ضریب شکست موثر مد درون موجبر برای طول موج های مختلف، مقدار ضریب شکست موثر مد در موجبر کانالی ۲/۲۱

⁵ Optical polisher

⁶ Ultratech company

خط و مقدار توان بازتابی مشاهده شده در دستگاه طیف سنج اپتیکی محاسبه شد. از آنجا که این توری‌های برآگ با قطع شدن نور لیزر ۴۷۳ به دلیل رسانندگی تاریک^۹ و نور آبی موجود در چشممه های نور بعد از مدتی پاک می‌شوند بنابراین برای استفاده از آنها در ساخت کاواک لیزرهای مجتمع آلاییده به اریوم [۴] و فیلترهای با طول عمر طولانی از تکنیک گرم کردن [۵] نمونه‌ها تا دمای ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد و نوشتن همزمان توری استفاده می‌شود در واقع در این روش بعد از فرایند نفوذ یونهای آهن یونهای هیدروژن مثبت در اثر فرایند آنیل^{۱۰} وارد بلور لیتیوم‌نیوبات می‌شود تحت دمای بالا این یونهای هیدروژن مثبت هستند که منجر به ساخت توریهایی برآگ با طول عمر طولانی می‌شوند که در آینده نزدیک این کار انجام خواهد شد.

مراجع

- [1]. W. Sohler: "Status and Prospects of Lithium Niobate Integrated Optics", 16th European Conference on Integrated Optics ,April 18-20, Sitges, Spain, 2012
- [2]. E.L Wooten, K.M Kiss, A.Yi-Yan..." A review of lithium niobate modulators for fiber- optic communications system" IEEE journal of selected topics in Quantum electronics, Vol6, Issue1,2000
- [3]. J Hukriede, D Runde, D Kip" Fabrication and application of holographic bragg gratings in lithium niobate channel waveguides" J. Phys. D: Appl. Phys. **36** (2003) R1–R16
- [4]. W.Sohler,B.Das,D.Day,S.Reza,H.Suche,R.Ricken"Erbiump-doped lithium niobate waveguide lasers" IEICE Transaction Electron E,Vol.88-C,no.5,990-997,2005
- [5]. J. Hukriede, I. Nee, D. Kip, and E. Krätzig" thermally fixed reflection gratings for infrared light in LiNbO₃:Ti:Fe channel waveguides" Optics letters, Vol23,Issue17,pp.1405-1407,1998

چیدمان ببروی یک صفحه اپتیکی و تا حدمکان جمع و جور بر روی یک میز اپتیکی و درون یک جعبه قرار داده شده است تا از تاثیر اعوجاجات هوای اطراف بر روی آینه‌ها و در نتیجه ارتعاش آنها جلوگیری کند. در شکل ۳ و ۴ تصویر این چیدمان و چیدمان تزویج فیر به مجبور نشان داده است.



شکل ۳: تصویری از چیدمان تداخل دوباریکه ای در هنگام نوشتن توری
برآگ با لیزر آبی ۴۷۳ نانومتر



شکل ۴: تصویری از چیدمان تزویج نور چشممه گسیل خودبخودی تقویت شده
هنگام نوشتن توری برآگ توسط نور لیزر آبی ۴۷۳ نانومتر

۳- بحث و نتیجه گیری

در اینجا ساخت توری برآگ درون موجبرهای کانالی ایجاد شده بر بستر نمونه لیتیوم نیوبات با کمک روش تداخل دوباریکه ای به صورت کاملاً تجربی انجام شد و مشخصات آن از قبیل پهنه‌ای

^۹Dark conductivity

^{۱۰}Annealing