



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.
۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹



کد مقاله : ۱-۱۹۵۴-۱۰-A

بررسی خواص اپتیکی نانوذرات نورتاب CdS، CdS:Sn و CdS:Al تولیدشده با روش برهمکنش پلازما-مایع

مهدی شریعت

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج)، رفسنجان، m.shariat@vru.ac.ir

چکیده - در این پژوهش خواص اپتیکی از جمله نورتابی و جذب نقاط کوانتومی کادمیوم سولفید (CdS) خالص و کادمیوم سولفید آلاینده شده به قلع و آلومینیوم مورد بررسی قرار گرفت. این نانوساختارها با روش برهمکنش پلازما با مایع در دمای اتاق تولید شده‌اند. با استفاده از آنالیزهای فوتولومینسانس (PL)، جذب (UV-Vis) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مشخصات اپتیکی و ریخت‌شناسی نانو مواد تولیدشده با پلازما بررسی شد. دریافت شد که نانو ساختارهای CdS آلاینده شده به مقدار مشخصی از ناخالصی آلومینیوم و قلع به مراتب نورتابی بهتری دارند و همچنین نانو ساختارهای تولیدشده با روش پلازما با این در صد ناخالصی کمترین لبه جذب را دارند.

کلید واژه- نقاط کوانتومی، فوتولومینسانس، کادمیوم سولفید، برهمکنش پلازما با مایع.

Investigation of optical properties of CdS, CdS:Sn and CdS:Al nanoparticles produced by plasma-liquid interactions


Mahdi Shariat

Department of Physics, Faculty of Science, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Iran

Abstract- In this work, optical properties of Undoped, doped Sn and doped Al CdS quantum dots (QDs) were studied. These nanostructures successfully prepared with plasma-liquid interactions (PLI) in room temperature. The fabricated CdS, CdS:Sn and CdS:Al QDs were characterized by field emission scanning electron microscopy (FESEM), photoluminescence (PL) and UV-Vis absorption spectroscopy. Increasing the Sn and Al concentration, PL analysis confirmed that the optimal PL intensity took place at 0.75% and 1% concentration, respectively. In these impurity concentrations, the absorption edge both is moved to its maximum red shift comparing with undoped CdS QDs, henceforth absorption spectra are blue shifted.

Keywords: quantum dots, photoluminescence, CdS, plasma-liquid interactions

در محفظه شیشه‌ای همراه با محلول به طوری قرار می‌گیرد که پلاسما در تماس با سطح محلول باشد. این محلول آبی شامل 35 mgr CdSO_4 از 12 mgr از $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ، $1000 \mu\text{m}$ تری‌گلیکولیک‌کاسید (TGA)، 20 cc آب دیونیزه و غلظت‌های مختلف $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ یا SnCl_4 به عنوان ناخالصی می‌باشد. این غلظت‌ها مختلف از درصد وزنی مختلف پیش ماده ناخالصی به منبع کادمیوم CdSO_4 حاصل می‌شود. در کار قبلی نانو ذرات خالص CdS به تنهایی در مدت زمان‌ها مختلف تولید شد و مشاهده شد که نانو ذرات تولید شده در زمان پلاسماتابی 40 دقیقه بیشترین نورتابی را دارند و همچنین با استفاده از دوربین مادون قرمز دمای محلول بعد از 40 دقیقه پلاسماتابی 30°C (نزدیک دمای اتاق) اندازه‌گیری شد [۳]. بنابراین در پژوهش حاضر از این زمان بهینه برای تمام نمونه‌ها استفاده شد. تصویربرداری میکروسکوپ الکترونیروبینی گسیل میدانی (FESEM) با دستگاه MIRA3 TESCAN صورت می‌گیرد. و آنالیز فوتولومینسانس (PL) نانو ذرات تحریک شده با نور طول موج 254 nm و جذب UV-Vis آنها با طیف نگار AvaSpec-2048 TEC انجام شد.



شکل ۱: راکتور پلاسمایی

بحث و نتایج

شکل ۲ تصاویر FESEM از نانو مواد کادمیوم سولفید خالص و آلیاژ شده به قلع (۷۵٪) و آلومینیوم (۱٪) در


مقدمه

نیم‌رساناها با دارا بودن پهنای گاف انرژی بین 0.5 تا 3 eV مواد ایده‌الی برای استفاده در زمینه‌های مختلف اپتیک می‌باشند. کادمیوم سولفید (CdS) یکی از مهم‌ترین نیم‌رساناهای گروه II-VI است و دارای پهنای گاف مستقیم در حدود 2.42 eV در دمای اتاق می‌باشد. نانومواد CdS به دلیل خواص الکتریکی و اپتیکی منحصر به فرد شبیه طور گسترده در حسگرهای نوری، دستگاه‌های الکتریکی نور تاب، سلول‌های خورشیدی و دیودهای نور گسیل مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۱-۲] وارد کردن یک سری ناخالصی‌های فلزی از جمله قلع و آلومینیوم در نانوذرات نیم‌رسانای CdS باعث بهبود خواص اپتیکی این نانوذرات می‌شود. در سال‌های اخیر از روش برهمکنش پلاسما با مایع (PLI) برای سنتز نانومواد رسانا و نیم‌رسانا استفاده شده است. [۳] در این روش پلاسما در تماس با مایع قرار می‌گیرد. و گونه‌های فعال پلاسما واکنش‌های داخل مایع را برای تشکیل نانوساختارها مورد نظر پیش می‌برد. در این کار، نانو مواد نورتاب شامل کادمیوم سولفید، کادمیوم سولفید آلیاژ شده با قلع (CdS:Sn) و کادمیوم سولفید آلیاژ شده با آلومینیوم (CdS:Al) با روش PLI تولید شد. و مشخصات اپتیکی آنها بررسی شد.

مواد و روش کار


شکل ۱، راکتور پلاسمایی که شامل جت پلاسمایی غیرحرارتی، منبع تغذیه و محفظه محلول پیش ماده است را نشان می‌دهد. جت پلاسمایی از دو الکتروود و یک لوله کوارتز تشکیل می‌شود. الکتروود ولتاژ، یک میله استیل با قطر 1 mm که در مرکز لوله کوارتز قرار دارد، می‌باشد. در نزدیک انتهای لوله یک نوار مسی به عرض 10 mm به عنوان الکتروود گراند، آن را احاطه می‌کند. یک منبع تغذیه AC با فرکانس 18 kHz و ولتاژ 6 kV جت پلاسما را تغذیه می‌کند. از گاز هلیوم با نرخ شار 2 SLPM برای تولید پلاسما در فشار اتمسفری استفاده می‌شود. این جت

این کاهش می‌تواند مربوط به افزایش تله‌های غیر تابشی باشد. علاوه بر این مشاهده می‌شود که با افزایش غلظت ناخالصی‌ها مکان قله‌ها کمی تغییر می‌کند که این نشان‌دهنده ماهیت استوکیومتری نقاط کوانتومی ناخالصی‌ها است که بر حضور یون‌های ناخالصی بر ساختار شبکه CdS تأکید دارد. علاوه بر این، مشاهده می‌شود که تاثیر ناخالصی فلز آلومینیوم نسبت به قلع بر نورتایی نانومواد CdS بیشتر است (شکل ۳ج).



شکل ۳: طیف نورتایی نانومواد (الف) CdS:Sn، (ب) CdS:Al و (ج) مقایسه آنها

غلظت بهینه را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشهود است ساختارهای تولیدشده با روش PLI نانومتر هستند. و همچنین مشاهده می‌شود نانو ذرات CdS:Sn و CdS سنتز شده با پلاسما تقریباً کروی شکل هستند. اما تصویر مربوط به CdS:Al تولیدشده با پلاسما ساختارهای نانو میله‌ای را نشان می‌دهند. که این بیان کننده این مطلب است که ناخالصی می‌تواند ساختار مواد تولیدشده در روش PLI را تغییر دهد.



شکل ۴: آنالیز FESEM از نانو ساختارهای تولیدشده با پلاسما

نانوذرات تولیدشده با پلاسما توسط غلظت‌های مختلفی از ناخالصی قلع و آلومینیوم آلاینده شده‌اند. همان‌طور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود طیف نورتایی این نانو ساختارها شامل طیف گسترده در محدوده نور مرئی از ۴۰۰ تا ۷۵۰ nm می‌باشد. این طیف گسترده ممکن است ناشی از نقص‌ها، تله‌های سطحی و یا جای خالی گوگرد باشد. همچنین شدت طیف PL قویاً تحت تاثیر افزایش مقدار ماده ناخالصی قرار دارد. شدت طیف PL نمونه‌های تهیه شده با PLI برای هر دو ناخالصی قلع و آلومینیوم تا درصد مشخص، به ترتیب ۷۵٪ و ۱٪ افزایش می‌یابد. و با افزایش ناخالصی از این مقدار مشخص، نورتایی کاهش می‌یابد که

نتیجه‌گیری

با روش تزریق پلاسما در مایع نانو ذرات نورتاب کادمیوم سولفید خالص، کادمیوم سولفید آلیایده شده با قلع و نانو میله‌های CdS:Al در دمای اتاق سنتز شد. با بررسی مشخصه نورتابی نانو ساختارهای تولیدشده دریافت می‌شود که وجود درصد مشخصی از ناخالصی‌های فلزی قلع (۰/۷۵٪) و آلومینیوم (۰/۱٪) می‌تواند شدت نورتابی را افزایش دهد. حضور این ناخالصی‌ها در ساختار CdS لبه جذب این ترکیب را به شدت تغییر می‌دهد.


سپاسگزاری

این کار با پشتیبانی همکاران جناب آقای دکتر مسعود کریمی‌پور و دکتر مهدی ملایی و خانم ریحانه شیدا در پژوهشکده نانو دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان انجام شد.

مرجع‌ها

- [1] Alivisatos, A.P., Semiconductor clusters, nanocrystals, and quantum dots. science, 1996. 271(5251): p. 933-937
- [2] Kortshagen, U., Nonthermal plasma synthesis of semiconductor nanocrystals. Journal of Physics D: Applied Physics, 2009. 42(11): p. 113001
- [3] Shariat, M., M. Karimipour, and M. Molaei, Synthesis of CdS QuantumDots Using Direct Plasma Injection in Liquid Phase. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2017. 37(4): p. 1133-1147.

شکل ۴ طیف جذب نانوذرات CdS آلیایده شده با درصد‌های مختلف از ناخالصی‌های قلع و آلومینیوم را نشان می‌دهد. در ابتدا با افزایش غلظت هر دو ناخالصی قلع و آلومینیوم تا مقدار بهینه، لبه جذب به سمت طول‌موج‌های قرمز جابه‌جایی می‌شود. این می‌تواند مربوط به رشد نقاط کوانتومی با افزایش غلظت ناخالصی باشد. سپس برای غلظت‌های ناخالصی بیش از مقدار بهینه جذب نانو ذرات به تدریج به سمت طول‌موج‌های آبی جابه‌جایی می‌شود. این حقیقت می‌تواند ناشی از عناصر ناخالصی باشد که معمولاً منجر به افزایش غلظت الکترون آزاد می‌شود. و نشان می‌دهد که یون‌های ناخالصی Sn^{+4} و Al^{+3} به جای یون‌های کاتیون Cd^{+2} جایگزین شده است.



شکل ۴: طیف جذب نانو ساختار CdS:Sn (الف) و CdS:Al (ب)