



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و  
فوتوونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس  
مهندسی و فناوری فotonیک ایران،  
دانشگاه سیستان و بلوچستان،  
 Zahedan, Iran.



۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹

A-۱۰-۲۵۹۵-۱

## طراحی جاذب کامل با باند پهن در ناحیه فروسرخ میانه بر مبنای پلاسمون سطحی جایگزینه در ساختار گریتینگ شامل فسفرن

اطهر غلامی<sup>۱</sup>, زینب صادقی<sup>۱</sup>, حسین شیرکانی<sup>۱</sup>, محسن محربی<sup>۱</sup>

گروه فیزیک، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

shirkani@pgu.ac.ir

چکیده - در این مقاله یک ساختار جاذب متشکل از یک لایه فسفرن روی گریتینگ  $\text{Al}_2\text{O}_3$  بر روی بستر بازتابنده طلا با روش المان محدود طراحی و شبیه‌سازی شده است. با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد فسفرن، ساختار ارائه شده با تغییر پارامترهای هندسی و زاویه نور فرودی، جذب بالای ۹۰٪ را به کمک تشدید بین لایه فسفرن و دی الکترویک  $\text{Al}_2\text{O}_3$  در نتیجه تحریک و تقویت شدن پلاسمون‌های سطحی در لبه‌های گریتینگ ایجاد می‌کند. این جاذب‌های نوری بدليل قابلیت جذب بالای امواج الکترومغناطیسی در حدود ۱۰۰٪ و همچنین قابلیت تنظیم جذب طول موج خاصی از طیف الکترومغناطیسی در ناحیه فروسرخ میانه کاربردهای زیادی در حوزه الکتروپاتیک، فتوولتاویک، برداشت انرژی و غیره دارند.

واژگان کلیدی: جاذب کامل، فسفرن، پلاسمون سطحی، فروسرخ میانه

## Design of a Mid-IR Broadband Perfect Absorber Based on Surface Plasmon Localized in the Phosphorene Grating Structure

Athar gholami<sup>1</sup>, Zeynab Sadeghi<sup>1</sup>, Hossein Shirkani<sup>1</sup>, Mohsen Mehrabi<sup>1</sup>

Physics Department, Persian Gulf University, Iran

shirkani@pgu.ac.ir


**Abstract-** In this paper, an adsorbent structure consisting of a phosphorene layer on grating  $\text{Al}_2\text{O}_3$  is designed and simulated on a gold reflective substrate using the finite element method. Based on the unique properties of phosphorene, via changing the geometric parameters and the radiation light angle, the structure presented, shows the absorption of over 90% by intensifying the interlayer of phosphorus and  $\text{Al}_2\text{O}_3$  dielectric due to excitation and amplification of surface plasmons at the grating edges. Due to their high absorption of electromagnetic waves (~100%) and their ability to adjust the absorption of specific wavelengths of the electromagnetic spectrum in the mid-infrared region, these optical absorbers have many applications in electro-optics, photovoltaic, energy absorption and etc.

Keywords: Perfect Absorber, Phosphorene, Surface Plasmon, Mid-IR

فروسرخ میانه را دارا می‌باشد. جاذب‌های نوری به دلیل جذب عالی، قابلیت تنظیم طول موج به منظور جذب طول موج‌های خاصی از طیف الکترومغناطیسی، ضخامت کم و در حدود چند ده الی چند صد نانومتر، کاربردهای زیادی در حوزه الکتروپاتیک و فوتونیک [7]، فتوولتاییک و برداشت انرژی و سنجش‌های با کارآیی بالا و پوشش‌های ضد انعکاس برای کاربردهای فضایی و دفاعی دارند [8].

## مقدمه

فسفر سیاه، یک نیم رسانای لایه‌ای دارای تحرک حامل بالا، اثر متقابل قوی ماده با نور در محدوده فروسرخ میانه و دور و درجه‌ی بالایی از باند ناهمسانگردی است [1]. این ماده دو بعدی دارای شکاف باند مستقیم وابسته به تعداد لایه ( $3 \text{ eV}$   $\rightarrow$  حالت توده‌ای و  $2 \text{ eV}$  برای تک لایه (فسفرن)) می‌باشد و این باعث می‌شود که یک مکمل حیاتی بین گرافن و <sup>1</sup>TMDCs برای اپتوالکترونیک دو بعدی باشد، از این رو مورد توجه قرار گرفته است [3]. فسفرن با خصوصیات ساختاری منحصر به فرد، خود را از سایر مواد دو بعدی لایه‌ای متمایز می‌کند. این ماده دو بعدی دارای یک ساختار پوکه‌دار در امتداد جهت آرمیچر است، اما به صورت پیکربندی دو لایه در امتداد جهت زیگزاگ ظاهر می‌شود. که منشاء ناهمسانگردی خواص فیزیکی [4] و مکانیکی [5] است و باعث شده در طراحی نانو دستگاه‌ها بتوانند از جهت انتخابی استفاده کنند. از نظر تئوری برای تک لایه تا چند لایه فسفر سیاه گزارش شده است که از پراکندگی پلاسمونی ناهمسانگرد پشتیبانی می‌کند، زیرا چگالی موثر الکترونی در جهت‌های مختلف بلوری متفاوت است [6]. در این مقاله با استفاده از نرم افزار کامسول و به روش المان محدود یک جاذب با ساختار گریتینیگی مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی جایگزینه با استفاده از فسفرن از جهت ساختاری آرمیچر طراحی و پیشنهاد شده است که جذب بالای ۹۰٪ را در باند تراهرتز نشان می‌دهد. در این ساختار علاوه بر داشتن جذب عالی حساسیت کم نسبت به زاویه‌ی نور فرویدی در یک بازه وسیع زاویه‌ای وجود دارد که می‌تواند در کاربردهای مختلفی مفید باشد. همچنین با تغییر پارامترهای هندسی قابلیت تنظیم جذب طول موج خاصی از طیف الکترومغناطیسی در ناحیه‌ی





شکل ۱: شماتیک از ساختار گریتینیگ پیشنهادی

با تغییر پارامترهای هندسی ساختار و همچنین تغییر زاویه‌ی نور فرویدی می‌توان پاسخ ساختار یا همان جذب مورد نظر را تغییر داد. تحریک پلاسمون‌های سطحی با

<sup>1</sup>transition metal dichalcogenides

ساختر کل ۲۰۰ نانومتر در طول موج ۱۹.۵ میکرومتر رسم شده است.



شکل ۲. (الف): نمودار جذب سیستم پیشنهادی بر حسب طول موج برای تغییرات دوره از ۱۵۰ nm تا ۲۲۰ nm . (ب): نمودار شدت میدان الکتریکی در بیشینه جذب ساختار در پهنای ۲۰۰ nm.

شکل ۳ پراکندگی زاویه ای قله راه برای زاویه های مختلف نشان می دهد. برای بازه ای ۰° تا ۵۰° میزان جذب بالای ۹۰٪ می باشد. در زوایای ۷۰°، ۸۰°، ۸۹°، ۹۸٪ در زاویه ۵۲٪، ۵۴٪، ۷۸٪ در زاویه ۸۹° از انرژی فرودی (موج الکترومغناطیسی برخورده) جذب می شود.

اگر ساختار پیشنهادی به عنوان یک جاذب کامل استفاده شود، برای مثال در کاربردهای حسگر، مهم است که تابش تا حد ممکن مستقل از جهت فرود جذب باشد. بنابراین

استفاده از جفت شدگی با گریتینگ انجام شده است، زیرا یکی از روش های دستیابی به این هدف استفاده از اثر پراش است. هنگامی که نور فرودی به شبکه گریتینگ برخورد می کند میتوان از طریق پراکندگی برآگ به این هدف دست یافت. برای این منظور موج الکترومغناطیسی تخت با قطبش TM (مدهای TE پلاسمون های سطحی را برای این ساختار تشکیل نمی دهند) تحت زاویه  $\theta$  به ساختار تابیده شده است.

## بحث و بررسی نتایج


در ابتدا ارتفاع گریتینگ اولیه ۳۵ نانومتر بوده است که آن را در بازه ۵ تا ۵۵ نانومتر مورد بررسی قرار گرفت و بهترین نتیجه بدست آمده در ۵ نانومتر می باشد. پس از ارتفاع گریتینگ را از ۱۰ تا ۲۰ نانومتر مورد بررسی قرار داده شد که بهترین نتیجه بدست آمده در ۱۰ نانومتر می باشد، سپس پهنای کل ساختار از ۱۶° تا ۲۱° نانومتر مورد بررسی قرار گرفت که بهترین نتیجه حاصل شده در ۲۰ نانومتر با میزان جذب می باشد. پس از بهینه سازی ابعاد ساختار زاویه نور فرودی وارد بر ساختار از ۸۹° تا ۹۹.۹٪ می باشد. در شکل ۲ الف: منحنی جذب ساختار بر حسب طول موج در پهنه های مختلف کل ساختار (دوره P) با تابش  $\theta = 0^\circ$  رسم شده است. با افزایش پهنای کل ساختار (دوره) از ۱۵۰ نانومتر تا ۲۲۰ نانومتر میزان جذب در یک بازه ۵ میکرومتری از ۱۶ میکرومتر تا ۲۱ میکرومتر میزان جذب در حدود ۹۹٪ می باشد. علت جذب در این بازه فرکانسی، برهمکنش قوى فسفرن و موج برخوردي در نتیجه بوجود آمدن و تقویت پلاسمون های سطحی است که میدان الکترومغناطیسی در لبه های گریتینگ جایگزینه شده و شدت بالایی در آن نقاط دارد. در شکل ۲(ب) شدت میدان الکتریکی در بیشینه جذب ساختار با پهنای

فروضی و میزان جذب نور در یک بازه ۰ تا ۵۰ درجه جذب بالای ۹۰٪ از ویژگی های بارز این ساختار است.

جاذب گریتینگی که پیشنهاد شده در این تحقیق، یک جاذب مناسب است.

## مرجع ها

- [1] X. W. a. S. Lan, "Optical properties of black phosphorus," *Adv. Opt.*, pp. vol. 8, pp. 618–655, 2016.
- [2] J. S. G.-D. A. A. M. a. A. A. D. Correas-Serrano, "black phosphorus plasmonics: Anisotropic elliptical propagation and nonlocality-induced canalization," *J. Opt.*, vol. 18, p. Art. no. 104006, 2016.
- [3] N. Z. J. L. C. Z. Y. W. Z. L. Z. & L. Q. H. Feng, "Near-unity anisotropic infrared absorption in monolayer black phosphorus with/without subwavelength patterning design," *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, pp. 25(3), 1-7, 2018.
- [4] A. B. Y. Y. B. T. L. Z. L. F. Jinbo Pang, "Applications of Phosphorene and Black Phosphorus in," *Adv. Energy Mater.*, p. 1702093, 2017.
- [5] J.-W. Jiang and H. S. Park, "Mechanical Properties of Single-Layer Black Phosphorus," *J. Phys. D: Appl. Phys.*, vol. 47, p. 385304, 2014.
- [6] H. Liu, A. T. Neal, Z. Zhu, Z. Luo, X. Xu and D. a. Y. P. D. Tománek, "Phosphorene: An Unexplored 2D Semiconductor with a High Hole Mobility," *ACS Nano*, vol. 8, p. 4033–4041, 2014.
- [7] Q. a. P. X. Wei, "Superior Mechanical Flexibility of Phosphorene and Few-layer Black Phosphorus," *Appl. Phys. Lett.*, ۲۵۱۹۱۵ p., ۱۰ ۴ جلد Phosphorus, ۲۰ ۱۴.
- [8] L. Wang, A. Kutana and X. a. Y. B. I. Zou, "Electro-Mechanical Anisotropy of Phosphorene," *Nanoscale*, vol. 7, pp. 9746-9751, 2015.
- [9] B. R. J. Z. J. G. X. D. Y. X. Zhongfu Li, "Tunable mid-infrared perfect absorber based on the critical coupling of graphene," *Results in Physics*, 2019.



شکل. ۳. بیشینه جذب در قله ها در زوایای بین ۰ تا ۹۰ درجه برای جاذب گریتینگی.

همچنین در مقایسه با کار های مشابه به عنوان نمونه آقای لی و همکاران [۹]، این ساختار دارای یک طراحی ساده و فقط با استفاده از فسفرن و بهینه سازی پارامتر های هندسی یک ساختار جاذب کامل طراحی شده است.

## نتیجه گیری

در این مقاله ویژگی های یک ساختار جاذب گریتینگی در محدوده فروسرخ میانه طراحی و بررسی شد. با بررسی خواص اپتیکی و هندسی سیستم، میزان جذب کل ساختار بررسی شده است:

- با استفاده از ساختار گریتینگی طراحی شده در مجاورت فسفرن، پلاسمون های سطحی جایگزیده در لبه های گریتینگ در ناحیه فروسرخ میانه ایجاد شد و میزان جذب ساختار مورد بررسی قرار گرفت.

- با تغییر پهنه ای کل ساختار (دوره P) میزان جذب برای یک باند وسیع طول موجی ۱۶ تا ۲۱ میکرومتر بالای ۹۹٪ بدست آمد.

- قابلیت تنظیم پذیری طول موج انتخابی از طیف الکترومغناطیسی با انتخاب مناسب پهنه ای کل ساختار با جذب بالای ۹۰٪، حساسیت کم ساختار به جهت نور