



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.  
۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹



کد مقاله : ۱-۲۵۹۸-۱۰-A

## بررسی تأثیر لایه‌های انتقال دهنده حفره و الکترون بر عملکرد یکسوسازهای نورگسیل آلی به روش محلولی

عمار خورشیدی، مصطفی ملاتبار فیروزجائی، صابر محمودی، وحید فلاح حمیدآبادی، علی بهاری

mollatabarmostafa73@yahoo.com ،a.khorshidi.93@gmail.com

A.bahari@umz.ac.ir ،vaheedfh@gmail.com ،sm0141@gmail.com

ما در این پژوهش به بررسی تأثیر لایه‌های انتقال دهنده حفره و الکترون در عملکرد و طول عمر یکسوسازهای نور گسیل آلی و پلیمری پرداختیم. از این رو در این پژوهش ما ساختارهای متعددی را مورد بررسی قرار دادیم. در ادامه از TPBI و PEDOT-PSS به‌عنوان لایه‌های انتقال دهنده الکترون و حفره استفاده شد. همچنین طی این پژوهش نشان داده شد که تغییر ضخامت لایه‌ها چه تأثیری بر میزان نوردهی و بازدهی قطعات ساخته شده دارد؛ اما بررسی ساختارهای مختلف منجر به دستیابی به ساختار ITO/MEH-PPV/TPBI/LiF/Al شد که در آن از TPBI به‌عنوان لایه انتقال دهنده الکترون استفاده شده است. این ساختار منجر به دستیابی به بالاترین میزان نورتابی و بازدهی در این پژوهش شد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های یکسوسازها، رنگ نورگسیلی از آن است که در این پژوهش با توجه به استفاده از پلی [۲-متیوکسی-۵- (۲-اتیل هگزوکسی) -۱،۴-فنیلن وینیلن] (MEH-PPV) به‌عنوان لایه نورگسیل، نور گسیلی به رنگ نارنجی بود.

کلید واژه: لایه انتقال دهنده الکترون، لایه انتقال دهنده حفره، یکسوساز نورگسیل پلیمری

### Investigation of the effect of hole and electron transfer layers on the performance of organic light emitting diode by solution method

Khorshidi Ammar, Mollatabar Mostafa, Mahmoudi Saber, FallahHamidabadiVaheed, Bahari Ali

mollatabarmostafa73@yahoo.com ،a.khorshidi.93@gmail.com

A.bahari@umz.ac.ir ،vaheedfh@gmail.com ،sm0141@gmail.com

In this study, we investigated the effect of hole and electron transfer layers on the performance and lifetime of organic and polymer light emitting diode. Therefore, in this study, we examined several structures. Then TPBI and PEDOT-PSS were used as electron and hole transfer layers. This study also showed what effect the change in the thickness of the layers has on the exposure and efficiency of the manufactured parts; However, the study of different structures led to the achievement of the ITO / MEH-PPV / TPBI / LiF / Al structure in which TPBI has been used as the electron transfer layer. This structure led to the highest level of light and efficiency in this study. One of the most important components of organic light emitting diode is the color of the light emitted from it. The emission was emitted orange light.

Keywords: electron transportlayer, hole transport layer, polymer light emitting diode

در ادامه مواد استفاده شده در این پژوهش به عنوان لایه‌های انتقال‌دهنده الکترون و حفره بیشتر مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

### بخش تجربی

ما در این پژوهش دو ساختار

الف: ITO/PEDOT-PSS/MEH-PPV/TPBI/Li/Al

ب: ITO/MEH-PPV/TPBI/Li/Al

را مورد ساخت و بررسی قرار دادیم. در این ساختارها از ITO به عنوان زیرلایه، PEDOT-PSS به عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره، MEH-PPV به عنوان لایه نورگسیل، TPBI به عنوان لایه انتقال‌دهنده الکترون، LiF به عنوان لایه تزریق‌کننده الکترون و Al به عنوان کاند مورد استفاده قرار گرفت.

**روش ساخت:** تمامی مراحل مربوط به این پژوهش در آزمایشگاه نانوالکترونیک دانشگاه مازندران صورت پذیرفت. برای ساخت این یکسوسازها لایه‌هایی از مواد اشاره شده به روش‌های پوشش دهی چرخشی و تبخیر حرارتی بر روی زیرلایه (ITO) از قبل تهیه شده لایه نشانی شده‌اند. ابتدا زیرلایه با استفاده از دستگاه حمام صوت و با استفاده از آب مقطر، الکل و استون شست‌وشو داده شده‌اند. پس از خشک کردن زیرلایه ها PEDOT-PSS بر روی ساختار الف با استفاده از دستگاه پوشش دهی چرخشی با سرعت  $2500 \text{ rpm}$  به مدت ۷۵ ثانیه لایه نشانی و به مدت ۱۵ دقیقه در خلأ و دمای  $120^\circ \text{C}$  درجه سانتی‌گراد حرارت داده شد. در ادامه محلول تهیه شده از MEH-PPV (از تولوئن برای محلول سازی استفاده شد) با سرعت  $2500 \text{ rpm}$  لایه نشانی و به مدت ۵ دقیقه در دمای  $60^\circ \text{C}$  درجه سانتی‌گراد در خلأ حرارت داده شده‌اند. همچنین TPBI ( $30 \text{ nm}$ ) برای لایه‌های

### مقدمه

در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای بهبود عملکرد یکسوسازهای نورگسیل آلی صورت پذیرفت؛ اما با وجود همه پیشرفت‌هایی که در سال‌های اخیر صورت پذیرفت تلاش‌ها برای بهبود عملکرد آن‌ها همچنان ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های یکسوسازها طول عمر آن‌ها و کاهش هزینه‌های تولید این قطعات است. از این رو جست‌وجوها در خصوص یافتن مواد آلی و پلیمری برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش پایداری این قطعات همچنان ادامه دارد. PPV, poly(p-phenylenevinylene) برای اولین بار توسط بروف و همکاران [۱] برای ساخت یکسوسازهای نورگسیل پلیمری استفاده شد. یکی از مشتقات MEH-PPV, PPV است که ما در این پژوهش از آن به عنوان لایه نورگسیل استفاده کردیم. حلالیت در حلال‌های آلی برای MEH-PPV، استفاده از روش‌های ارزان و کم‌هزینه برای لایه نشانی مانند پوشش‌دهی چرخشی را فراهم می‌کند [۲]. همچنین MEH-PPV جزء پلیمرهای مزدوج به شمار می‌رود که امکان لایه نشانی به روش محلولی را هم فراهم می‌کند.

بنابراین انتخاب یک غلظت مؤثر برای لایه نشانی محلول MEH-PPV بر روی زیرلایه برای ساخت یکسوساز نورگسیل پلیمری می‌تواند بسیار مفید باشد. ساخت یکسوسازهای نورگسیل با مشکلاتی هم مواجه هست که می‌توان به هزینه بالا تهیه مواد و نیاز به خلأ با فشار بالا در روش تبخیر حرارتی اشاره کرد. استفاده از روش شیمیایی و محلولی می‌توان هزینه‌های ساخت این یکسوسازها را کاهش دهد. ضخامت لایه‌های نشانداده شده بر روی زیرلایه نقش مهمی در کیفیت و عملکرد یکسوسازها ایفا می‌کند. در این پژوهش پس از اعمال ولتاژ، یکسوسازهای نورگسیل از خود نوری به رنگ نارنجی گسیل کردند.

ما در این پژوهش از دو ماده با توجه به خصوصیات آن‌ها به عنوان لایه تزریق‌کننده الکترون و حفره استفاده کردیم.



شکل ۳: قطعه ساخته شده با ساختار MEH-PPV/TPBI

### نتایج و بررسی

گسیل و انتشار نور از دو ساختار (الف) و (ب) با خصوصیات:


الف: PEDOT-PSS/MEH-PPV(90nm)/TPBI(30nm)

ب: MEH-PPV(90nm)/TPBI(30nm)


به رنگ نارنجی بود که نشان دهنده انتشار نور در ناحیه لایه نورگسیل (MEH-PPV) است. همچنین این نتایج حاکی از آن است که در آن TPBI به عنوان لایه انتقال دهنده الکترون عمل کرده و نقشی در گسیل نور ندارد.

تصویر ۱ و تصویر ۲ هم نمودارهای جریان-ولتاژ و شدت نورتایی-ولتاژ را برای این دو ساختار نشان می دهد. قطعه ساخته شده با ساختار (الف) از ولتاژ روشنایی در حدود ۱۶ ولت، شدت نورتایی در حدود ۶۰ کاندلا بر مترمربع در ولتاژ ۲۵ ولت، چگالی جریان ۹۰ آمپر بر مترمربع و ساختار (ب) از ولتاژ روشنایی در حدود ۱۵ ولت، شدت نورتایی ۲۲۰۰ کاندلا بر مترمربع در ولتاژ ۱۹ ولت، چگالی جریان ۱۴۳۳ آمپر مترمربع و بازدهی ۱/۷ کاندلا بر آمپر برخوردار هستند.

انتقال دهنده الکترون در هر دو ساختار با استفاده از روش تبخیر حرارتی استفاده شد. در پایان از LiF(۵/۰ نانومتر) و Al(۱۰۰ نانومتر) به عنوان لایه های تزریق کننده الکترون و کاتد استفاده شد که هر دو ماده با استفاده از روش پوشش دهی چرخشی بر روی لایه انتقال دهنده الکترون (TPBI) لایه نشانی شدند. خصوصیات الکترو لومینسانسی این قطعات ساخته شده مورد بررسی قرار گرفتند که نشان دهنده گسیل نور در ناحیه لایه نورگسیل و به زنگ نارنجی بود [۳]، [۴].



شکل ۱: منحنی های جریان-ولتاژ و شدت نورتایی-ولتاژ ساختار



شکل ۲: منحنی های جریان-ولتاژ و شدت نورتایی-ولتاژ ساختار

MEH-PPV/TPBI

- [1] "Burroughes, H., Bradley, D.D.C., Brown, A.R., Marks, R.N., Mackay, K., Friend, R.H., Burns, P.L and Holmes, A.B., 1990. Light Emitting Diode based on conjugated polymers. Nature, 347. 539-541."
- [2] "C. H. Moore, 'Modeling the peak absorption of MEH-PPV in various solvents using Density Functional Theory Modeling the peak absorption of MEH-PPV in various solvents using Density Functional Theory,' 2019."
- [3] "B. Al-Asbahi, 'Influence of SiO<sub>2</sub>/TiO<sub>2</sub> Nanocomposite on the Optoelectronic Properties of PFO/MEH-PPV-Based OLED Devices,' Polymers (Basel), vol. 10, no. 7, p. 800, Jul. 2018, doi: 10.3390/polym10070800."
- [4] "D. Hewidy, A.-S. Gadallah, and G. A. Fattah, 'Electroluminescence enhancement of glass/ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PEDOT:PSS/Al OLED by thermal annealing,' J. Mol. Struct., vol. 1130, pp. 327-332, Feb. 2017, doi: 10.1016/j.molstruc.2016.10.040."

جدول ۱. عملکرد قطعات ساخته شده در این پژوهش

قطعه	Von	Jmax	Lmax	Vmax
قطعه الف	۱۶	۹۰	۶۰	۲۵
قطعه ب	۱۵	۱۴۳۳	۲۲۰۰	۲۰

با توجه به میزان نوردهی ساختار (الف) که در آن از

PEDOT-PSS به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده شد نسبت به ساختار (ب) که در آن از MEH-PPV به نوعی به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده شد در حدود ۲۰۰۰ کاندلا بر مترمربع کمتر است، این نتیجه حاصل می شود که PEDOT-PSS از تماس ضعیفی با MEH-PPV برخوردار است. همچنین می توان این گونه استنباط کرد که پلیمرهای مزدوج انتقال دهنده های مناسبی برای حفره ها هستند.

### نتیجه گیری

ما در این پژوهش وابستگی پایداری و عملکرد یکسوسازهای نورگسیل آلی و پلیمری به لایه های انتقال دهنده حفره و الکترون را نتیجه گرفتیم. میزان نوردهی و بازدهی یکسوسازی که در آن از MEH-PPV به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده کردیم در مقایسه با ساختاری که در آن از PEDOT-PSS به عنوان لایه انتقال دهنده حفره استفاده شد به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. دلیل افزایش در میزان بازدهی و نوردهی را می توان در انتقال بیشتر حفره و برقراری تعادل در لایه نورگسیل میان الکترون و حفره و به دنبال افزایش تعداد اکسایتون های تشکیل شده دانست.

### مرجع ها