



کد مقاله: A-۱۰-۲۵۰ ۱-۱

بررسی وابستگی دمایی تابش فسفرسانس کمپلکس پلاتین پورفیرین

پویا باقری، اسماعیل حیدری

آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفلوئیدیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

*e.heydari@khu.ac.ir

اکسیژن یکی از نیازهای اصلی بدن انسان و میزان اکسیژن در محیط یکی از فاکتورهای اساسی است. مواد کمپلکس فلزی پورفیرین همچون PtOEP به طور متداول برای بررسی اپتیکی میزان اکسیژن محیط مورد استفاده قرار می‌گیرند. این مواد با جذب نور در طول موج‌های خاص تحریک شده و تابش فسفرسانس دارند. در این تحقیق مشاهده می‌شود که کمپلکس فلزی پورفیرین، مواد حساس به دما هستند و دما یکی از فاکتورهای مهم در تغییر فوتولومینسانس این مواد است. بنابراین تاثیرات دمایی در بازه ۲۳/۲۵ تا ۴۰/۲۵ درجه سانتی گراد بر روی این مواد مورد بررسی قرار می‌گیرد و با بررسی داده‌های به دست آمده رفتاری دمایی این ماده به صورت یکتابع نمایی درجه اول به دست می‌آید.

کلمات کلیدی: دما، پلاتین پورفیرین، فسفرسانس، اکسیژن، طیف سنجی


Investigation of Temperature-dependence of Phosphorescence Emission in Platinum Porphyrin

Pooya Bagheri, Esmaeil Heydari

Nanophotonic Sensors and Optofluidics Lab, Faculty of Physics, Kharazmi University

Oxygen is one of the crucial requirements for living creatures, thus measurement of its concentration is important. The metal porphyrin complex of PtOEP is commonly used to investigate the concentration of oxygen. These materials are excited by the absorption of light and exhibit phosphorescence emission. Here, we observe that the platinum porphyrin complex's emission is temperature-dependent, and the temperature is an essential parameter affecting the phosphorescence. Therefore, the impact of temperature in the range of 23.25°C to 40.25°C on these materials is investigated to demonstrate one-term exponential fitting express the metal complex's depletion behavior.

Keywords: Temperature, Platinum Porphyrin, Phosphorescence, Oxygen, Spectroscopy



شکل ۱ : نمودار جابلونسکی برای تابش فوتولومینسانس

می‌گیرند به جای این که انرژی حالت برانگیختگی خود را به صورت یک فوتون تابش کنند این انرژی را در برخورد به مولکول‌های اکسیژن منتقل می‌کنند.^[۴] این امر باعث می‌شود که میزان فسفرسانس کاهش پیدا کند و از بررسی کاهش فسفرسانس و طول عمر با استفاده از قانون استرن-ولمر می‌توان به غلیظت اکسیژن دست پیدا کرد.^[۵] کمپلکس‌های پورفیرین به دما حساس هستند. به این صورت که با افزایش دما میزان برخورد مولکول‌ها افزایش پیدا کرده و این امر باعث کاهش فسفرسانس مواد می‌شود. در این مقاله ما به بررسی این کاهش فسفرسانس نسبت به دما می‌پردازیم.

مواد و روش


PtOEP (پلاتین اکتا اتیل پورفیرین) ساخت شرکت Lumtec به عنوان ماده فسفرسانس و پلی استایرین شرکت Sigma Aldrich به عنوان ماتریس میزبان مورد استفاده قرار گرفت. حلal تولوئن از شرکت مجتمع صنایع شمیایی مجللی خریداری شد.

مقدمه


می‌دانیم که اکسیژن یکی از حیاتی ترین گاز‌های مورد نیاز است. اندازه گیری غلظت اکسیژن در کاربردهای پژوهشی [۱]، زیست‌شناسی و مهندسی بافت [۲] بسیار ضروری است. در سال ۱۹۸۵ روش نوری جدیدی برای اندازه گیری اکسیژن بر اساس خاموش شدن فوتولومینسانس ارائه شد. در شکل ۱ که به نمودار جابلونسکی معروف است می‌توان حالت‌های انرژی یک مولکول را مشاهده کرد. هنگامی که الکترون در حالت پایه S_0 یک فوتون را جذب می‌کند تحریک شده و به تراز بالا منتقل می‌شود. زمان بازگشت به تراز پایه در حدود 10^{-12} ثانیه است که به این فرآیند فروافت گفته می‌شود. در فرآیند فروافت یک اتم از حالت برانگیخته S_1 تواند به حالت سه گانه T_1 گذار کند. این حالت سه گانه سطح انرژی کمتری نسبت به حالت S_1 دارد. این انتقال‌الاز حالت T_1 به S_0 ممنوع است و در نتیجه با احتمال کم رخ می‌دهد. به این نوع تابش فسفرسانس گفته می‌شود که دارای طول عمر در بازه‌ی 10^{-5} تا 10^{-10} ثانیه است.

در کاربردهای اولیه برای این سنجش اکسیژن از کمپلکس‌های هیدروکربن پلی آروماتیک استفاده می‌شد و اخیراً با استفاده از روتنینیوم و کمپلکس‌های پورفیرین پلاتینیوم و پالادیوم این کار صورت می‌گیرد. که این کمپلکس‌های پورفیرین (Pt, Pd) پرکاربرد هستند و می‌توان آنها را با منبع‌های نوری ارزان قیمت مثل ال‌ای دی‌ها تحریک کرد.^[۲] این منابع نوری از منابع لیزری دارای پایداری بیشتری هستند.^[۳] این کمپلکس‌های پورفیرین زمانی که در مجاورت مولکول‌های اکسیژن قرار

۵۹۰ نانومتر است استفاده شد. طیف این منبع نور دارای هم پوشانی با طیف جذبی این ماده است و برای تحریک آن مناسب می باشد. طیفهای ال ای دی و تابش فسفرسانس کمپلکس فلزی در شکل ۲ قابل مشاهده است. برای بررسی اثر دما بر تابش فسفرسانس این کمپلکس فلزی آن را در محفظه آب با دمای کنترل شده قرار داده که دمای آن از $23/25$ تا $40/25$ درجه سانتی گراد تغییر می کند. آزمایشی طراحی شد که چیدمان آن را در شکل ۳ آورده شده است. در این چیدمان ابتدا نور ال ای دی توسط ترکیب دو عدسی همگرا بر روی نمونه متتمرکز می شود برای بررسی تغییرات ال ای دی از یک تقسیم کننده پرتو بین این دو عدسی استفاده شدتا بتوان قسمتی از نور ال ای دی را روی توان سنج با استفاده از عدسی که در جلوی توان سنج است کانونی کنیم.



شکل ۳: چیدمان بررسی دما بر تابش فسفرسانس کمپلکس فلزی




شکل ۲: طیف جذبی نمونه به رنگ آبی و سبز و طیف نشری ال ای دی با رنگ سبز کمرنگ و فوتوولومینسانس را با رنگ نارنجی مشخص شده است

ابتدا $1/0$ گرم از پلی استایرن در 2 میلی لیتر تولوئن حل شد. سپس 2 میلی گرم PtOEP به 2 میلی لیتر تولوئن اضافه شد. برای ساخت نمونه مورد آزمایش از 100 میکرو لیتر محلول پلی استایرن و 500 میکرولیتر محلول PtOEP با یک دیگر ترکیب شدند. برای درست کردن نمونه مورد آزمایش آن را روی یک لام ریخته و در آون به مدت 12 ساعت در دمای 50 درجه سانتی گراد قرار داده شد تا حلal از ماتریس پلیمری خارج شود. برای اندازه گیری طیف نمونه از طیف سنج تجاری CSS-100 ساخت شرکت Nova II Thorlabs و برای اندازه گیری توان از توان سنج Thorlabs و برای منبع تابش از یک ال ای سه وات سبز استفاده شد. برای اندازه گیری اکسیژن مرجع ، اکسیژن سنج Hanna مدل 2040 و برای طیف جذبی طیف سنج SPECORD210 Analytikjena مدل 460 به کار گرفته شد.

داده‌ها و نتایج

برای بررسی این ماده ابتدا طیف جذبی آن را با استفاده از دستگاه طیف سنج اندازه گیری شد. که طیف جذبی نمونه در شکل ۲ قابل مشاهده است. این ماده دارای دو بیشینه در طول موج های 386 و 538 نانومتر است. بنابراین از یک ال ای سبز که دارای تابش در بازه طیفی 460 تا



شکل ۴: نمودار بررسی دمایی میزان شدت فسفرسانس


نتیجه‌گیری

دما اثر مهمی در تابش فوتولومینسانس کمپلکس‌های فلزی دارد که در این آزمایش با تغییر دما در بازه‌ی ۲۳/۲۵ تا ۴۰/۲۵ درجه سانتیگراد به بررسی تغییرات آن پرداختیم. مشاهده شد که با افزایش دما شدت لومینسانس به دلیل افزایش جنبش مولکول‌ها و برخورد بین مولکول‌ها اکسیژن و کمپلکس فلزی کاهش می‌یابد و این تغییرات را می‌توان با یکتابع نمایی درجه اول برآش کرد.

مرجع‌ها

- [1] P.M.Gewehr , D.T.Delpy “ Optical oxygen sensor based on phosphorescence lifetime quenching and employing a polymer immobilized metalloporphrinprobe”,Medical& Biological Engineering & Computing, Vol. , No. 31, pp. 2-10,1993
- [2] A. P. Vollmer, R. F. Probstein, R. Gilbert, T. Thorsen, “Development of an integrated microfluidic platform for dynamic oxygen sensing and delivery in a flowing medium”,Lab Chip, Vol., No. 5, pp. 1059-1066, 2005
- [3] G. Holst, O. Kohls, I.Klimant, B.Konig, M. Kuhl,T. Richter, “A modular luminescence lifetime imaging system for mapping oxygen distribution in biological samples”, Sensors and Actuators B, Vol.,No. 51, pp. 163-170,1998
- [4] S. M. Grist, L.Chrostowski, K. C. Cheung,“Optical oxygen sensors for applications in microfluidic cell culture”, Sensors, Vol., No. 10, pp. 9286-9316,2010
- [5] J. Moore, “Development of enhanced performance luminescence-based optical sensor systems for single-analyte and multi-analyte applications”,Dublin City University,2010

تابش فسفرسانس نمونه تحریک شده توسط عدسی جلوی فیبر بر روی فیبر کانونی می‌شود. یک فیلتر ۵۳۲ نانومتر در مقابل فیبر قرار داده شد است تا از ورود نور ال ای دی به آن جلوگیری شود. این نور توسط فیبر نوری به طیف‌سنج می‌رسد و تجزیه تحلیل و اطلاعات این طیف بر روی کامپیوتر نمایش داده می‌شود. توان ال ای دی توسط توان‌سنج اندازه‌گیری شده و برای ذخیره داده‌ها آن‌ها را



شکل ۵ : نمودار تغییرات اکسیژن بر حسب دما

به کامپیوتر منقل می‌کند. میزان اکسیژن محلول در آب را با استفاده از اکسیژن متر اندازه‌گیری شد. طبق نمودار شکل ۴ با افزایش دما میزان شدت فسفرسانس کاهش می‌یابد که با بررسی داده مشاهده می‌شود که می‌توان این کاهش دمایی را با یک معادله نمایی درجه اول برآش کرد. که این تابع دارای $R^2 = 0.99$ است. این کاهش دمایی ناشی از افزایش برخورد اکسیژن با مولکول کمپلکس فلزی است. نمودار تغییرات اکسیژن بر حسب دما در شکل ۵ نشان داده شده است که نشان می‌دهد با افزایش دما میزان اکسیژن کاهش پیدا می‌کند.