



بیست و هفتمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و سیزدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه سینا و بلوچستان،
 Zahedan, Iran.
 ۱۴-۱۶ بهمن ۱۳۹۹



A-۱۰-۲۵۸۸-۱

تولید نانوذرات پلاتین با استفاده از لیزر تارنوری در شاریدگی‌های مختلف در آب

مهسا عبداللهی^۱, بابک ژاله^۱, وفا ارناؤطی^۱ و آیدا مرادی^۱

^۱ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

abdollahi461@gmail.com, jaleh@basu.ac.ir, wafaahameed1983@gmail.com, stelf4ever@gmail.com

چکیده - کندوسوز لیزری در مایع در دهه‌های گذشته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. نانوذرات پلاتین با استفاده از کندوسوز لیزر تارنوری در شاریدگی‌های مختلف در محیط آب سنتز شد. جذب نوری کلوبیدهایی که در شاریدگی‌های مختلف لیزر تولید شدند توسط بینابنامی فرابینفس-مرئی بررسی گردید. بمنظور بررسی ساختار نانوذرات پلاتین از آنالیز پراش پرتو ایکس استفاده شد. همچنین مورفولوژی نانوذرات پلاتین با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شده نانوذرات به دست آمده تقریباً کروی هستند و اندازه‌ی آن‌ها بین ۲ تا ۶۰ نانومتر می‌باشد. میانگین اندازه نانوذرات پلاتین تولید شده هم توسط دستگاه پراکندگی نور دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت.

کلید واژه - کندوسوز لیزری در مایع(LAL)، لیزر تارنوری، نانوذرات پلاتین.

Fabrication of platinum nanoparticles by fiber laser at different fluences in water

Mahsa Abdollahi¹, Babak Jaleh¹, Wafaa Arnaouty¹ and Aida Moradi¹

¹ Department of Physics, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan

abdollahi461@gmail.com, jaleh@basu.ac.ir, wafaahameed1983@gmail.com, stelf4ever@gmail.com

Abstract- Laser ablation in liquid has collected a lot of scrutiny in recent decades. Platinum nanoparticles and its colloids were synthesized using fiber laser with different fluences in liquid. The optical absorption of colloids was examined by ultraviolet-visible. X-ray diffraction analysis was used to investigate the structure of Pt nanoparticles. Likewise, the morphology of Pt nanoparticles was assessed employing a transmission electron microscope. The obtained nanoparticles are almost spherical and their size is between 2 to 60 nm. The average size of the produced platinum nanoparticles was investigated by a dynamic light scattering (DLS) device.

Keywords: Laser ablation in liquid (LAL), fiber laser, platinum nanoparticles

ساختار و خصوصیات نوری نانوذرات پلاتین با روش
کندوسوز لیزری (LAL) در مایع گزارش می‌کنیم.

روش انجام آزمایش

به منظور انجام عمل پرتودهی ببروی فلز پلاتین، ابتدا قطعه‌ای به ابعاد $1/5\text{cm} \times 3\text{cm}$ با درصد خلوص ۹۹/۹۷ (شکل ۱) طی دو مرحله، هر مرحله به مدت ۱۵ دقیقه، سطح موردنظر را درون بشرهای حاوی استون و آب مقطر توسط دستگاه اولتراسونیک جهت پاک نمودن آلودگی‌های سطحی و جلوگیری از ورود ناخالصی به درون کلوئید شسته شده است. بعد از انجام شستشو و خشکسازی، نمونه پلاتین در ۱۰ سی سی آب دیونیزه به عنوان محیط-مایع تحت تابش قرار می‌گیرد. در این کار از لیزر تارنوری (RFL-P30Q) با طول موج 10.64nm ، طول-پالس 100 ns حداقل توان 30W استفاده شد. هدف پلاتین با سرعت جاروب 200 mm/s ، فرکانس 20 KHz و قطر لکه $5\text{ }\mu\text{m}$ در ظرف حاوی آب دیونیزه در شاریدگی-های مختلف پرتودهی شد (شکل ۲). در ابتدا به منظور بدست آوردن مقدار تقریبی آستانه شاریدگی، فلز پلاتین، در بازه‌ی شاریدگی $11/4\text{J/cm}^2$ تا 7J/cm^2 تحت پرتودهی لیزر قرار گرفت. زمان تابش در این آزمایش ۱۲ دقیقه در نظر گرفته شده است. میزان جذب کلوئیدهای حاصل از این پرتودهی توسط بیناب نمایی فرابنفش-مرئی مورد بررسی قرار گرفت (شکل ۳). با توجه به این نمودار، در کلوئید مربوط به شاریدگی 7J/cm^2 جذبی مشاهده نشد زیرا عمل کندگی اتفاق رخ نداده است. پس شاریدگی $7/6\text{J/cm}^2$ به عنوان آستانه تقریبی کندگی پلاتین مشخص شد. به منظور تولید و سنتر نانوذرات کلوئیدی، پلاتین را تحت شرایطی که در جدول ۱ آورده شده است پرتودهی می-کنیم. شاریدگی‌های اعمال شده برای تولید نانوذرات باید بسیار بیشتر از آستانه شاریدگی باشد. پلاتین را در هر مرحله به مدت ۱۲ دقیقه پرتودهی کردیم سپس سیس نمونه-های کلوئیدی نانوذرات پلاتین جهت سنتر و بررسی توسط آنالیزهای مختلف آماده شد (شکل ۴). برای بررسی جذب کلوئیدهای نانوذرات پلاتین تولید شده در شاریدگی‌های

مقدمه

یکی از روش‌های سریع، ایمن و پاک برای تولید نانوذرات کلوئیدی با ویژگی‌های مختلف ساختاری و اپتیکی، روش کندوسوز لیزر پالسی در محیط مایع است [۱]. فرآیند کندوسوز لیزری در طی چند مرحله انجام می‌شود. ابتدا پرتوی لیزر با بر روی سطح هدف غوطه ور در مایع متتمرکز می‌شود سپس تابش به هدف نفوذ می‌کند و باعث تمیزه شدن و یونیزاسیون هدف و تجزیه مایع می‌شود [۲]. در نتیجه، یک توده موضعی پلاسمای پلاسمایی در هدف تولید می‌شود که توسط محیط مایع محدود می‌شود و در نتیجه گسترش آن را به تأخیر می‌اندازد. واکنش شیمیایی بین گونه‌های کنده شده موجود در پلاسمای پلاسمایی پرانگیخته یا یونیزه در مایع می‌تواند در شرایط دما و فشار بالا رخ دهد. سرانجام، پلاسمای خاموش می‌شود و یک حباب حفره ایجاد می‌شود که محصولات کلوئیدی جدید را حفظ می‌کند. سپس حباب حفره فرمومی‌ریزد و گونه‌های داخلیدر مایع پخشی شوند و مرحله رشد آغاز می‌شود و در نتیجه تولید نانوذرات کلوئیدی به اوج خود می‌رسد [۳]. نانوذرات فلز را می‌توان با کندوسوز لیزری در مایعات، تمیز و بدون آلودگی تهیه کرد. آلودگی سطح با روش کندوسوز لیزری در مقایسه با روش‌های شیمیایی بسیار کاهش می‌یابد زیرا ذرات مستقیماً از کندوسوز هدف خالص در یک حلal خالص تشکیل می‌شوند. کلوئید نانوذرات فلزات نجیب، خواص نوری وابسته به اندازه و همچنین خصوصیات جالب مغناطیس و کاتالیستی را نشان داده اند. پلاتین و نانو ذرات آلیاژی آن به دلیل کاربرد بالقوه آنها در بسیاری از واکنش‌های کاتالیزوری از جمله کاهش گاز‌های آلینده خروجی از اتومبیل‌ها [۴]، تصفیه نفت [۵] و تولید هیدروژن [۶] استفاده می‌شوند. همچنین به دلیل تشدید پلاسمونی سطحی قوی (SPR) و پاسخ غیرخطی نوری، در زمینه اپتیک مورد توجه بسیاری قرار گرفته‌اند [۷]. علاوه براین در پژوهش به عنوان بخشی از داروی درمان سلطان کاربرد دارد [۸]. درین پژوهش اثرات شاریدگی‌های مختلف لیزر را بر روی اندازه،



شکل ۴. نمونه‌های کلوبید نانوذرات پلاتین در شاریدگی‌های مختلف

جدول ۱. شرایط پرتودهی به هدف پلاتین	
انرژی (mJ)	شاریدگی (J/cm^2)
۷۶/۴	۱/۵
۶۱/۱۱/۲	
۳۸/۲	۰/۷۵
۲۵/۴	۰/۵

بحث و بررسی

بیناب جذبی کلوبید نانوذرات پلاتین در شاریدگی‌های مختلف توسط بیناب‌نمایی ماوراء‌بینفس-مرئی بررسی گردید. با توجه به شکل ۵، بیشترین جذب مربوط به بالاترین شاریدگی ($76/4 J/cm^2$) و کمترین جذب مربوط به پایین‌ترین شاریدگی ($25/4 J/cm^2$) است.

نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس در شکل ۶ ارائه شده است. پراش در زوایای $39/87^\circ$, $46/36^\circ$, $67/61^\circ$, $81/37^\circ$ و $85/74^\circ$ اتفاق افتاده است که به ترتیب متعلق به صفحات (۱۱۱), (۲۰۰), (۲۲۰), (۳۱۱) و (۲۲۲) می‌باشند.

ریخت‌شناسی نانوذرات پلاتین تولید شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مشخص شد. مطابق شکل ۷ نانوذرات پلاتین تولید شده تقریباً کروی هستند و اندازه‌ی آن‌ها بین ۲ تا 6 nm می‌باشد. توزیع اندازه نانوذرات تولید شده درون آب دیونیزه، توسط آنالیز پراکندگی نور دینامیکی (DLS) بررسی شد. با توجه به شکل ۸، توزیع فراوانی کلوبید نانوذرات پلاتین تولید شده در شاریدگی $76/4 J/cm^2$ ، در بازه‌ی 10 nm تا 100 nm قرار دارند. همچنین میانگین قطر نانوذرات پلاتین در این شاریدگی که توسط این آنالیز به دست آمد 30 nm بود.


مختلف ازدستگاه بیناب‌نمایی ماوراء‌بینفس-مرئی (JASCO V730) استفاده شد. به منظور بررسی ساختار نانوذرات پلاتین از دستگاه XMD300 استفاده شد. یکی از روش‌های موثر در تعیین اندازه دقیق نانوذرات استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری است که در این پژوهش از دستگاه Philips CM120 استفاده شد. روش پراکندگی نور دینامیکی (DLS) فیزیکی، غیرمخرب و سریع است که برای تعیین توزیع اندازه ذرات موجود در محلول و سوسپانسیون محلول استفاده می‌شود. توزیع پراکندگی اندازه نانوذرات تولید شده توسط دستگاه پراکندگی نور دینامیکی (Malvern Nano ZS) انجام شد.



شکل ۱. قطعه‌ی پلاتین مورد نظر



شکل ۲. کندوسوز لیزری روی هدف پلاتین




شکل ۳. طیف بیناب‌نمایی جذبی فرابینفس-مرئی نانوذرات پلاتین
جهت مشخص نمودن آستانه شاریدگی


کار اثر شاریدگی‌های مختلف را بر روی غلظت نانوذرات بررسی کردیم. به این نتیجه رسیدیم که بیشترین غلظت (جذب) مربوط به شاریدگی 4J/cm^2 و کمترین غلظت (جذب) مربوط به شاریدگی $25/4 \text{ J/cm}^2$ است. همچنین آنالیز پراش اشعه ایکس مشخص کرد نانوذرات پلاتین ساختار مکعبی (fcc) دارند. با استفاده از تصویربرداری الکترونی عبوری به این نتیجه رسیدیم که نانوذرات پلاتین تولید شده تقریباً کروی هستند.

مرجع‌ها


- [1] W. Nichols, T. Sasaki, N. Koshizaki, "Laser ablation of a platinum target in water. III. Laser-induced reactions", *J. Appl. Phys.*, Vol.100, No. 11, pp. 114911, 2006.
- [2] D. Zhang , J. Liu , P. Li,Zh. Tian, Ch. Liang, "Recent advanced in surfactant-free, surface-charged, and defect-rich catalysts developed by laser ablation and processing in liquids", *ChemNanoMat*, Vol. 3, No. 8, pp. 512-533, 2017.
- [3] H. Zeng, X-W. Du, S. Singh, S. Kulinich, Sh. Yang, J. He, W. Cai. "Nanomaterials via laser ablation/irradiation in liquid: a review", *Adv. Funct. Mater*, Vol. 22, No. 7, pp. 1333-1353, 2012.
- [4] E. Kizilaslan, S. Aktaş and MK. Şeşen, "Towards environmentally safe recovery of platinum from scrap automotive catalytic converters", *Turkish. J. Eng. Env. Sci*, Vol. 33, pp. 83-90, 2010.
- [5] SW. Curry. "Platinum catalysts in petroleum refining", *Platinum Metals Rev*, Vol. 1, No. 2, pp.3843, 1957.
- [6] AR. Martins, LS.Carvalho, P. Reyes, JM. Grau, M.Carmo. "Hydrogen production on alumina-supported platinum catalysts", *Mol. Cat*, Vol. 429,pp.1-9, 2017.
- [7] G.Fan, Sh.Ren, Sh.Qu,Zh. Guo, Q. Wang, Y. Wang, R. Gao. "Mechanisms for fabrications and nonlinear optical properties of Pd and Pt nanoparticles by femtosecond laser", *Opt. Commun*, Vol.295, pp. 219-225,2013.
- [8] AL. Ruiz, CB. Garcia,SN.Gallón, ThJ. Webster. "Novel Silver-Platinum Nanoparticles for Anticancer and Antimicrobial Applications", *Int. J. Nanomedicine*, vol. 15, pp. 169-179, 2020.




شکل ۵. طیف بینابنامای جذبی ماورابنفش-مرئی نانوذرات پلاتین در شاریدگی‌های مختلف



شکل ۶. الگوی پراش اشعه ایکس نانوذرات پلاتین



شکل ۷. کلوبید نانوذرات پلاتین در شاریدگی‌های مختلف با استفاده از میکروسکوب الکترونی عموری



شکل ۸. الگوی توزیع اندازه نانوذرات پلاتین تولید شده در آب دیونیزه در شاریدگی $76/4 \text{ J/cm}^2$

نتیجه‌گیری

در این پژوهش نانوذرات پلاتین با استفاده از لیزر تار نوری در شاریدگی‌های مختلف تولید شد. خواص نوری و ریخت‌شناسی نانوذرات پلاتین توسط آنالیزهای متفاوتی بررسی شد. با استفاده از آنالیز بینابنامای فرابنفش-مرئی آستانه-کندگی پلاتین تقریباً $7/6 \text{ J/cm}^2$ تعیین شد و در ادامه-