



کد مقاله : A-۱۰-۲۴۸۳-۱

طیف‌سنجی تفکیک زمانی کمپلکس فلزی پلاتین

نیلوفر فلاحتی چگنی، اسماعیل حیدری*

آزمایشگاه سنسورهای نانوفوتونیکی و اپتوفولویدیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران،
 ایران

*e.heydari@khu.ac.ir

به دلیل قابلیت اندازه‌گیری دقیق، غیرتاماسی، آنی و غیر مخرب حسگرهای فوتونیکی اکسیژن، در سال‌های اخیر به دلیل کاربرد های وسیع این حسگرهای در زمینه‌هایی همچون پزشکی و زیست‌فناوری توجه خاصی به حسگرهای مبتنی بر کمپلکس‌های فوتولومینسانس پلاتین شده است. معمولاً برای بررسی غلظت اکسیژن از اندازه‌گیری طول عمر فوتولومینسانس کمپلکس فلزی استفاده می‌شود. در اینجا با اندازه‌گیری طیف جذبی و فسفرسانس کمپلکس فلزی در ماتریس پلیمری UV12 به ویژگی‌های اپتیکی PtTFPP پرداخته می‌شود. از لیزر پالسی ۵۳۲ نانومتر با طول پالس ۴۰ نانوثانیه برای اندازه‌گیری طول عمر تابش فسفرسانس استفاده می‌شود. با برآش تابع نمایی دو جمله‌ای و استفاده از الگوریتم Levenberg Marquardt طول عمر متوسط ۳۴.۶ میکروثانیه برای کمپلکس فلزی PtTFPP بدست آمد.

کلید واژه- اکسیژن، فسفرسانس، پلاتین پورفرین، کمپلکس فلزی

Time-resolved Spectroscopy of Platinum MetalComplex

NiloofarFallahiChegeni, EsmaeilHeydari

Nanophotonic Senser and Optofluidics Lab, Faculty of Physics, Kharazmi University, Tehran,
Iran

*e.heydari@khu.ac.ir


Recently photoluminescence oxygen sensors based on platinum complex have attracted considerable attention for applications in biomedical engineering and biotechnology due to the precise, noncontact, noninvasive and real-time measurement. Usually measurement of the metal complex lifetime is used to investigate the oxygen concentration. Here measurement of absorption and photoluminescence spectra of PtTFPP complex in a polymer matrix is utilized to study its optical properties. A 532 nm pulsed laser with 40 ns pulse-length is employed to measure its phosphorescence lifetime. Average lifetime of 34.6 μs is achieved using two-term exponential function and the Levenberg Marquardt algorithm.

Keywords: Oxygen, Phosphorescence, Platinum, Porphyrin, Metal Complex

مواد و روش ها

مقدمه


کمپلکس فلزی (Pt(II) meso-Tetra porphine) از شرکت AdvancedScientific UV12 از شرکت LOXEAL، حل تولوئنو ایزوپروپانولاز شرکت مجتمع صنایع شیمیایی مجللی خریداری شدند. ابتدا ۱۴ میلی گرم PtTFPP به ۲ میلی لیتر تولوئن اضافه شد، سپس ۰/۲ میکرولیتر از محلول ساخته شده در ۰/۲ میلی لیتر UV12 حل شد. در مرحله بعد برای درست کردن المان دیسکی استفاده شد. بنابراین مقداری از کامپوزیت بر روی لام میکروسکوپی تمیز ریخته شد و به مدت ۲۵ ثانیه در معرض نور فرابنفش با الگوی دیسکی قرار داده شد تا



شکل ۱: طیف جذبی (نارنجی) و فوتولومینسانس (قرمز) کمپلکس فلزی PtTFPP. خط سبز نشان دهنده طول موج لیزر، تحریک کننده است.

پلیمریزاسیون صورت گیرد. پس از شست و شو توسط حل استون و ایزوپروپانول الگوی دیسک مانند ۳ میلیمتری از کامپوزیت ایجاد شد. برای اندازه گیری طیف فوتولومینسانس کمپلکس فلزی از طیف سنج CSS-100 شرکت Thorlabs و برای اندازه گیری طیف جذبی از طیف سنج 210 Specord از شرکت analytikjena استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری توان لیزر از توان سنج مدل 7Z01550 شرکت Ophir و برای اندازه گیری شدت از فوتودیود PDA10A2 شرکت Thorlabs استفاده شد. برای نمایش سیگنال خروجی آشکارساز، اسیلوسکوپ مدل

اندازه گیری میزان اکسیژن (O₂) اهمیت زیادی در زمینه هایی همچون زیست فناوری، مهندسی، پزشکی [۱، ۲]، داروسازی و صنعت دارد. اکسیژن مولکولی کوچک، غیرقطبی و گازی است که دارای حلایت متوسط در آب است. به دلیل نقش کلیدی اکسیژن روش های متعددی برای اندازه گیری آن توسعه یافته است که شامل الکترود الکتروشیمیایی کلارک، فوتولومینسانس و روش پارامغناطیسی است. الکترود کلارک متداول ترین ابزار برای اندازه گیری اکسیژن محلول در آب است اما به دلیل معایبی از جمله مصرف اکسیژن در حین اندازه گیری، نیاز به کالیبراسیون متعدد و هزینه نگهداری بالا، کاربرد آن محدود شده است. [۳] در سال های اخیر روش اپتیکی براساس فوتولومینسانس توجه بیشتری را برای اندازه گیری اکسیژن به روش های: مستقیم، غیر تهاجمی، غیر تماсی، آنی و با دقت بالا به خود جلب کرده است. [۴، ۵] از متداول ترین موادی که برای اندازه گیری اکسیژن استفاده می شوند، کمپلکسهای فلزی پلاتین پورفرین هستند که به دلیل پایداری و فوتولومینسانس بالا، برای اندازه گیری اکسیژن مورد استفاده قرار میگیرند. در این کمپلکس های فلزی برخورد مولکول های اکسیژن موجب فروافت غیرتابشی در تراز های سه گانه ای که دارای طول عمر بالایی هستند می شود. بنابراین مولکول های اکسیژن باعث کاهش شدت و طول عمر فوتولومینسانس این کمپلکس ها می شوند که رابطه بین غلظت اکسیژن با شدت و طول عمر های نسبی توسط رابطه $\text{I} = \text{I}_0 \cdot e^{-\text{kt}}$ می شود. به دلیل کاربرد اندازه گیری طول عمر فسفرسانس برای بدست آوردن غلظت اکسیژن در این مقاله به بررسی زمانی تابش فسفرسانس کمپلکس PtTFPP در ماتریس UV12 می پردازیم. با برآش نمودار تغییرات زمانی شدت فسفرسانس با تابع نمایی امکان محاسبه ای طول عمر فسفرسانس وجود دارد.




شکل ۲: چیدمان طیف سنجی فسفرسانس کمپلکس فلزی با استفاده از لیزر پیوسته ۵۳۲ نانومتر

است. طیف فوتولومینسانس کامپوزیتکمپلکس فلزی پلاتین در ماتریس UV12 LOXEAL در شکل ۱ با رنگ قرمز نشان داده شده است، که دارای بیشینه‌ای در طول موج تقریبی ۶۵۴ نانومتر است.

TDS3052B از شرکت Tektronix به کار گرفته شده است.

بحث و نتایج



شکل ۳: چیدمان اندازه گیری طول عمر فسفرسانس کمپلکس فلزی پلاتین با استفاده از لیزر پالسی ۵۳۲ نانومتر

برای اندازه گیری طول عمر فسفرسانس کمپلکس فلزی از یک لیزر نئودمیومیگالسی با طول پالس ۴۰ نانوثانیه استفاده شد. چیدمان اندازه گیری طول عمر در شکل شماره ۳ نشان داده است. باریکه لیزر ۵۳۲ نانومتر بعد از بازتاب از آینه (Thorlabs) توسط یک عدسی همگرا با فاصله کانونی ۱۵ سانتی متر بر روی نمونه باریکه لیزر تحریک کننده از عدسی همگرا دیگری با فاصله کانونی تقریبی ۴/۵ سانتی متر عبور می کنند. باریکه لیزر تحریک کننده با فیلتر ۵۳۲ نانومتر جذب می شود و درنهایت تصویر تابش فسفرسانسبر روی آشکار ساز سیلیکونی سریع (Thorlabs) متتمرکز می شود. سیگнал خروجی توسط اسیلوسکوپ نمایش داده می شود، که این سیگнал تغییرات زمانی شدت فسفرسانس برای کمپلکس

برای انتخاب منبع نور لیزری مناسب برای تحریک فیلم کمپلکس فلزی PtTFPP، طیف جذبی آن توسط طیف سنج Specord 210 اندازه گیری شد. طیف جذبی اندازه گیری شده محلول PtTFPP در تولوئندر شکل ۱ نشان داده شده است که دارای جذب در ناحیه طیفی ۵۰۰-۵۵۰ نانومتر است. در این ناحیه دو بیشینه در طول موج های تقریبی ۵۱۰ و ۵۴۰ نانومتر وجود دارند، بنابراین هارمونیک دوم لیزر پیوسته نئودمیومیگ با طول موج ۵۳۲ نانومتر برای این آزمایش انتخاب شد. چیدمان اندازه گیری طیف فوتولومینسانس در شکل ۲ نشان داده شده است. مطابق شکل، نور لیزر نئودمیومیگ پیوسته ۵۳۲ نانومتر از دو قطبش گر متواالی (که برای کنترل شدت لیزر استفاده می شود) عبور می کند. سپس از یک عدسی همگرا ساخت شرکت PHYWE با فاصله کانونی ۱۵ سانتی متر می گذرد (که برای متتمرکز کردن نور لیزر بر روی نمونه PtTFPP استفاده می شود) و نور لیزر بر روی نمونه متتمرکز شده و باعث تحریک آن می شود. تحریک نمونه توسط لیزر باعث ایجاد تابش فوتولومینسانس می شود. تابش فوتولومینسانس از عدسی همگرا با فاصله کانونی تقریبی ۴/۵ سانتی متر و فیلتر جذبی ۵۳۲ نانومتر عبور می کند. درنهایت تابش فوتولومینسانس بر روی فیبر نوری طیف سنج CSS-100 متصل به کامپیوتر متتمرکز می شود. بازه زمانی اندازه گیری طیف سنج ۵۰۰ میلی ثانیه در نظر گرفته شده


نتیجه‌گیری

اخیرا مواد فوتولومینسانس بر پایه کمپلکس‌های فلزی پلاتین کاربردهای متعددی در صنایع مختلف پیدا کرده‌اند. در این مقاله به بررسی طیف جذبی و فوتولومینسانس کمپلکس فلزی پلاتین در ماتریس UV12 پرداخته شده است. بیشینه جذب در طول موج ۵۵۰-۶۵۴ نانومتر و بیشینه طیف فوتولومینسانس در ۶۵۴ نانومتر مشاهده شد. سپس زمان فروافت تابش فسفرسانس این کمپلکس فلزی با برازش تابع نمایی دو جمله‌ای و LevenbergMarquardt محاسبه گردید و نمودار تغییرات نسبی طول عمر بر حسب غلظت اکسیژن به دست آمد.

مرجع‌ها


- [1] H. D. Duong , O. J. Sohn, J. I. Rhee, “Development of a Ratiometric Fluorescent Glucose Sensor Using an Oxygen-Sensing Membrane Immobilized with Glucose Oxidase for the Detection of Glucose in Tears”, Biosensors, Vol. 10, No. 86, pp. 1-18, 2020.
- [2] R. M. Unruh, “Copolymerhydrogels as fully implantable optical bio sensors”, Texas A&M University, 2017.
- [3] S. M. Grist, L. Chrostowski, K. C. Cheung, “Optical oxygen sensors for applications in microfluidic cell culture”, No. 10, pp. 9286-9316, 2010.
- [4] D.B. Papkovsky, A. V. Zhdanov, A. Fercher, R. I. Dmitriev, J. Hynes, Phosphorescent Oxygen-Sensitive, Springer, 2012.
- [5] O. S. Wolfbeis, “Luminescent sensing and imaging of oxygen: Fierce competition to the Clark electrode”, Bioessays, No. 37, pp. 921-928, 2015.

فلزی تحریک شده است. تغییرات شدت فسفرسانس بصورت نمایی کاهش می‌یابند. همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است برای به دست آوردن طول عمر فسفرسانس نمودار این تغییرات با تابع نمایی دو جمله‌ای



شکل ۴: نمودار فروافت شدت تابش فسفرسانس و تابع برازش شده کمپلکس فلزی پلاتین

و الگوریتم Levenberg Marquardt داده شده است. شکل ۵ نمودار تغییرات نوعی طول عمر نسبی، بر حسب غلظت‌های اکسیژن از ۰٪ تا ۲۱٪ را نمایش می‌دهد. تغییرات طول عمر نسبی در بازه نشان داده شده صورت خطی می‌باشد.



شکل ۵: نمودار تغییرات نسبی طول عمر بر حسب غلظت اکسیژن