



کد مقاله : A-۱۰-۶۶-۱۲

آشکارسازی مورفین به وسیله‌ی تراشه‌ی حسگری پلاسمونی غیردستسان بر پایه‌ی اثر دورنگی دایروی

*^۱ یونس مژدی^۱, سیده مهری حمیدی^۱

^۱ پژوهشکده لیزر و پلاسما، دانشگاه شهید بهشتی، بلوار دانشجو، تهران، ایران

*m_hamidi@sbu.ac.ir

چکیده - در این مقاله به طراحی و ساخت تراشه‌ی حسگری پلاسمونی از آرایه‌ای از نانوحفره‌های کاملاً دستسان، برای تشخیص غلظت‌های مختلف مخدود مورفین در حلال بیولوژیکی PBS که خود ماده‌ای دستسان است، می‌پردازیم. از آن جا که مخدود مورفین تاثیرات شدیدی بر سیستم عصبی مرکزی انسان می‌گذارد، توانایی آشکارسازی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به این منظور، حسگر پلاسمونی دو بعدی مقارن بر پایه طلا، تحت تاثیر نمونه‌های مختلف مورفین در کانال میکروشواره قرار گرفته و دورنگی دایروی به ازای غلظت‌های مختلف مورفین ثبت شده است. از مزایای این روش اندازه‌گیری برخط و حساسیت بالای آن (۰.۰۱ uM/cu) می‌باشد. نتایج ثبت شده نشان دهنده تفکیک پذیری خوبی به ازای غلظت‌های مختلف است.

کلید واژه - آرایه نانوحفره‌های دوبعدی، ساختار پلاسمونی، پلاسمون پلاریتون سطحی، دورنگی دایروی، مورفین.

Morphine detection by the aid of circular dichroism in achiral plasmonic two dimensional structure

YounesMazhd, SeyedehMehriHamidi

Laser and Plasma Research Institute, ShahidBeheshti University, Terhan, Iran.

Abstract- In this paper we try to detect morphine concentrations in PBS matrix by circular dichroism in achiral two dimensional plasmonic structures. For this purpose, we fabricate two dimensional symmetric plasmonic sample by soft lithography method and then measure the circular dichroism under three different morphine concentrations in micro channel. Our results show good selectivity between these different concentrations due to the non-symmetric electric field distribution in plasmonic sample.

Keywords: Nano hole arrays; Plasmonic structure; Surface plasmon polariton; Circular Dichroism; Morphine.

خاص خود، استفاده بسیاری شده است. به عنوان مثال، انگامدی و همکاران با استفاده از طیفسنجی دورنگی دایروی، براساس نقاط کوانتموی کادمیوم سولفید دستسان به طراحی حسگر گلوبک پرداختند^[۲]. با توجه به این که معمولاً نسبت سیگنال به نویز(SNR) اجازه نمی‌دهد که ما سیگنال CD قابل توجه داشته باشیم، باید این سیگنال تقویت شود که این هدف با استفاده از اثر میدان نزدیک دوقطبی‌های الکتریکی و پلاسمونی، که می‌توانند حاصل یک زیرلایه با ساختار نانوفوتونیک دی‌الکتریک دستسان یا یک نانوساختار از نانوذرات جایگزینده پلاسمونی باشد، تحقق می‌یابد. همچنین اکثر مولکول‌های دستسان سیگنال CD در بازه UV ایجاد می‌کنند، که برهمکنش آن با تشدید پلاسمون سطحی این سیگنال را به محدوده مرئی منتقل می‌کند. الکساندر گورووف القای پلاسمونی CD، در مولکول‌های کایال را از دید کوانتموی بررسی کرد^[۳]. محمدی و همکاران با روش تحلیلی TMM تاثیر افزایش شدت و بهبود دستسانی خارجی را از طریق میدان نزدیک دوقطبی‌های موضعی ساختار نانوفوتونیک برای یک مولکول دستسان، بررسی کردند^[۴]. در این مقاله ما قصد داریم با استفاده از یک تراشه کاملاً غیردستسان ذاتی، حسگری را با بهره‌مندی از روش طیفسنجی CD، طراحی کنیم.

روش انجام آزمایش: توصیف نظری

اگر یک سطح فلزی با آرایه نانوحفره‌های منظم که دارای تقارن آینه‌ای کامل هستند، در هندسه تابش فرودی در زاویه‌ای غیر از نرمال قرار بگیرد، در حالی که تصویر بردار موج پرتو تابشی فرودی در صفحه نمونه در راستای هیچکدام از ثابت‌های شبکه سلول واحد ساختار قرار نگیرد و تصویر بردار موج پرتو فرودی با دو ثابت شبکه تشکیل یک مثلث بدهد، در این صورت برایند تحریک

مقدمه


مورفین نوعی اپیوئید قوی استکه از مهم‌ترین ترکیبات تریاک به شمار می‌آیدو به شدت اعتیادآور است. ورود مورفین به مغز و دستگاه اعصاب مرکزی فعالیت این اندام پیچیده را دچار تغییرات گسترشده و گوناگونی می‌کند، اگر این مصرف، دائم و تغییرات مداوم و بی‌درپی داشته باشد، مغز دچار بدکاری مورفین می‌شود. در دستگاه عصبی مرکزی برای مورفین گیرنده‌های ویژه‌ای وجود دارد، این گیرنده‌ها در غشاء نورون‌ها قرار دارند که مورفین با نشستن روی این گیرنده‌ها بعضی از اثرات خود را اعمال می‌کند. گیرنده‌ها در دستگاه عصبی مرکزی در ناحیه نورون‌های چندمنظوره (Periaqueductal) خاکستری پایه مغز، قسمت قدامی و جانبی تalamوس سبستانتیا گلاتینوسا (SebastianGlatinosa) (خاع، هسته (Solitary) و منطقه ماشه گیرنده چمو(CTZ) و آمیکدال (Solitary) های مغز قرار دارند^[۱]. بنابرآنچه گفته شد، تشخیص سوء مصرف مورفین و اثرات آن بر سیستم عصبی مرکزی بسیار مهم و دشوار است، به همین علت ما برای اولین بار یک روش حسگری براساس طیفسنجی سیگنال دورنگی دایروی (CD) حاصل از پراش پلاسمون پلاریتون‌های سطحی تحریک شده در یک سطح کاملاً غیر دستسان (achiral) را پیشنهاد کردیم، که به وسیله آن قادر خواهیم بود مقادیر مختلف غلظت مورفین و همچنین اثرات تحریکی مورفین بر سیستم عصبی مرکزی را آشکارسازی کنیم. همانگونه که می‌دانیم،

تاکنون از روش‌های طیفسنجی دورنگی دایروی برای آشکارسازی و مشخصه‌یابی ساختارهای دستسانی مانند برخی مولکول‌های شیمیابی، میکرو آرانای (mRNA) و... که خواص و ویژگی‌های بیولوژیکی آن‌ها مستقیماً به خاصیت دستسانی آن‌ها مرتبط است، به دلیل فعالیت نوری منحصر به فرد و توانایی ایجاد اثر دستسانی نوری

طراحی ساختار و اندازه‌گیری تجربی


برای ساخت نمونه پلاسمونی دوبعدی ابتدا با استفاده از لیتوگرافی چاپ نرم به ایجاد طرح توری دوبعدی بر روی پلیمر شفاف پلی دی متیل سیلوکسان (PDMS) پرداخته شد. سپس با استفاده از روش لایه نشانی گرمایی، در فشار^۵-۱۰ میلی‌بار، توسط سیستم رسوب بخار فیزیکی (pvd) ۳۰ nm طلا بر روی سطح طرح دار پلیمر لایه نشانی شد.

طیفسنجی عبوری تجربی از نمونه به ازای قطبش‌های دایروی چپگرد و راستگرد نور فرودی، به وسیله چیدمان شکل ۲ انجام شد. این اندازه‌گیری به کمک طیفسنج NanoCalc-XR Ocean Optics برای سه محلول مورفین در PBS به غلظت‌های ۲۰ ppm، ۴۰ ppm و ۶۰ ppm، در مجاورت تراشه حسگری تکرار شد. در نتیجه، سیگنال CD هر اندازه‌گیری که حاصل اختلاف بین میزان عبور یا جذب نمونه برای قطبش‌های دایروی چپگرد است راستگرد و دست آمد.



شکل ۲: شماتیک چیدمان اندازه‌گیری دورنگی دایروی و تصویر میکروسکوپی نمونه دوبعدی

دوقطبی‌های پلاسمونی باعث ایجاد بردار موج کلی پلاسمون پلاریتون‌های سطحی (spp)، که به علت برقراری شرایط تزویج توسط آرایه نانوحفرهای تحریک شده‌اند [۷]، در جهت تصویر بردار موج تابشی که اصطلاحاً به جهت پیچ دوقطبی‌ها^۱ معروفند، می‌شوند. این بردار موج کلی نتیجه تداخل سازنده تک‌تک spp‌های هر حفره با یکدیگر است و این به معنای وابستگی این بردار موج نهایی به فاز تک‌تک بردار موج spp‌های هر حفره است. متعاقباً، میدان نزدیک نامتقارن ایجاد شده از این موج پلاسمون پلاریتون سطحی باعث می‌شود که تقارن آینه‌ای صفحه‌ای ساختار آرایه نانوحفرهای شکسته شده و این ساختار اثر دستسانی نوری از خود بروز دهد [۵].



شکل ۱: هندسه تحریک spp‌ها در زاویه فرود مایل برای آرایه نانوحفره متقاضن [۵].

از آنجا که بردار موج spp‌های نانوحفرهای در فلز، شامل هر دو بخش حقیقی و موهومی می‌شود، بنابراین انتظار داریم این ساختار به دلیل وجود بخش موهومی بردار موج، سیگنال دورنگی دایروی قابل ملاحظه‌ای تولید کند. همچنانی بدیهی است که اثر تداخل پلاسمون پلاریتون سطحی هر حفره در مرز فلز و دی‌الکتریک به خواص هر دو محیط وابستگی مستقیم دارد، بنابراین تغییر محیط دی‌الکتریک باعث تغییر در شرایط تطبیق فازی تداخل spp‌ها شده و سیگنال CD متفاوتی ایجاد می‌کند.

$$|\psi_1 + \psi_2|^2$$

جزئیات رابطه تداخل spp‌ها در مقاله سریکانس و همکاران ذکر شده است [۶].

^۱Screw Direction

غلظت ماده دیالکتریک مجاور آن می‌باشد.

بررسی نتایج


جمع‌بندی

ما یک تراشه حسگری پلاسمونی برپایه‌ی دورنگی دایروی طراحی کردیم که از ساختار پلاسمونی کاملاً غیردستسان تشکیل شده و به ازای غلظت‌های مختلف مورفین در بستر PBS، نسبت سیگنال به نویز بسیار خوبی دارد و بدون نیاز به تقویت‌کننده قفل‌شونده، غلظت‌های مختلف مورفین را آشکارسازی کرد. مقدار پارامتر S به عنوان میزان حساسیت حسگر که حاصل نسبت تغییرات CD به تغییرات غلظت می‌باشد، ۱٪ است.

مراجع

- [1] M. Zirin-Dest, F. Aboohi, Morphin and materials similar to it and its derivatives, Patent No. 5, published in Iran, Journal of Shahrood University of Technology, Tehran, Issue 5.
- [2] K. Ngamdee, W. Ngeontae, "Circular dichroism glucose biosensor based on chiral cadmium sulfide quantum dots", Sensors & Actuators: B. Chemical 274 (2018) 402–411.
- [3] A. O. Govorov, Z. Fan, "Theory of Chiral Plasmonic Nanostructures Comprising Metal Nanocrystals and Chiral Molecular Media", ChemPhysChem 0000, 00, 1 – 11.
- [4] E. Mohammadi, K. L. Tsakmakidis, A. N. Askarpour, P. Dehkhoda, A. Tavakoli, H. Altug, "Nanophotonic Platforms for Enhanced Chiral Sensing", ACS Photonics 2018, 5, 2669–2675.
- [5] B. M. Maoz, A. B. Moshe, D. Vestler, O. Bar-Elli, G. Markovich, "Chiroptical Effects in Planar Achiral Plasmonic Oriented Nanohole Arrays", Nano Lett. 2012, 12, 2357–2361.
- [6] K. V. Sreekanth, V. M. Murukeshan, "Single-exposure maskless plasmonic lithography for patterning of periodic nanoscale grating features", J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS 9(2), 023007-023010.
- [7] E. Khosravian, H. R. Mashayekhi, A. Farmani, "Tunable plasmonics photodetector in near-infrared wavelengths using graphene chemical doping method", Int. J. Electron. Commun. (AEÜ) 127 (2020) 153472.


با استفاده از ماژول FDTD نرمافزار لومریکال، ما به شبیه‌سازی نمونه دو بعدی با ساختار آرایه‌ی نانوحفره‌ها پرداختیم. توزیع میدان الکتریکی حاصل از قطبش دایروی راستگرد را در یک سلول واحد از سطح نمونه دو بعدی، در زاویه ۱۵ درجه نسبت به نرمال استخراج کردیم. همانگونه که در شکل ۳ مشخص است، توزیع spp ها باعث برهم



خوردن تقارن ساختار شده است.

شکل ۳: توزیع میدان الکتریکی در سلول واحد نمونه

به ترتیبی که از نمودار شکل ۴ مشخص است، سیگنال CD درست در طول موج تشدید spp ها بیشترین تفاوت مقدار را به ازای غلظت‌های مختلف مورفین در PBS پیدا کرده است. به طوری که، در طول موج ۶۳۵ نانومتر، مقادیر CD برای محلول‌های PBS، ۲۰ ppm و ۴۰ ppm به ترتیب ۰/۳۳٪ و ۰/۱۴٪ می‌باشد. این نتایج نشانگر حساسیت بسیار خوب تراشه حسگری پلاسمونی غیردستسان ما به



شکل ۴: سیگنال CD برای چهار محلول. طول موج تشدید پلاسمونی مشخص شده است.