



بیست و هشتمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و چهاردهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.
14-12 بهمن 1400



بهبود ضریب کیفیت و کاهش پهنای نوار طیف در میکروکاواک دیود نورگسیل آلی توسط آینه های براگ

طاهره دیریکوند t.dirikvand@smi.iaun.ac.ir، مهدی زادسر zadsar@iaun.ac.ir و

مینا نقابی neghabi@iaun.ac.ir

دانشگاه نجف آباد-دانشکده برق-گروه فیزیک

چکیده - در این کار طراحی و ساخت میکروکاواک دیود نور گسیل آلی سبز با بکارگیری ترکیبی از آینه بالایی الکتروود- آلومینیوم و آینه پایین بازتابنده توزیع شده براگ (DBR) به منظور افزایش ضریب کیفیت (بیشتر از 51) به همراه بازتابندگی بالا و خواص الکتریکی بهینه مورد نظر قرار گرفت. نتایج تجربی افزایش قابل توجه شدت الکترولومینسانس (EL) همچنین کاهش عرض طیفی در نیم بیشینه را نشان داد. در نهایت، پارامترهایی که فاکتور کیفیت را محدود می کرد، تجزیه و تحلیل کرده و راه برای پیشرفت های آینده هموار گردید، رویکرد پیشنهاد شده می تواند برای تولید منابع جدید نوری مورد استفاده قرار گیرد و یک گام مهم در جهت تحقق لیزرهای آلی شود.

کلید واژه- اکسیتون، دیود نورگسیل آلی، میکروکاواک، ویژگیهای اپتیکی.

Impeovement of quality factor and reduction of spectral bandwidth of microcavity OLED by Bragg mirrors

Tahereh Dirikvand ¹ t.dirikvand@smi.iaun.ac.ir, Mehdi Zadsar ² zadsar@iaun.ac.ir, and Mina Neghabi neghabi@iaun.ac.ir

Abstract- In this work, the design and fabrication of a green microcavity OLED by Al-electrode layer as a top mirror and a Distributed Bragg Reflector (DBR) bottom mirror in order to enhance quality factor (more than 51) with high reflectivity and optimal electrical properties was considered. The experimental results show a substantial enhancement of the electroluminescence (EL) intensity as well as a reduction of the spectral width at a half maximum. Finally, we analysed the parameters that still limit the Q-factor, paving the way for future improvements. The proposed approach can be exploited for the fabrication of novel organic light sources for represents an important step towards the realization of organic lasers .

Keywords: Exiton, Organic Light Emitting Diod , Microcavity, Optical properties

مقدمه

دیودهای نورگسیل آلی¹ (OLEDs) جریان الکتریکی را به نور تبدیل می کنند [1]. از دیدگاه اپتیکی، بخشی از نور حاصل از بازترکیب اکسیتون ها در ناحیه فعال، در فصل مشترک لایه ها و به ویژه در ناحیه تماس الکترودها دچار بازتاب به درون ساختار می شود و مانده ی آن از قسمت شفاف دیود به محیط بیرون گسیل می شود آنچه که در مورد بازتابش درونی این ساختارها مطرح است، درصد این بازتاب ها نسبت به نور عبوری است. به عبارتی، کیفیت نور در آنها پایین است. از یک سو همین بازتابش های چندگانه به درون ساختار، عاملی برای خاموشی اکسیتون ها و کاهش نور خروجی می شود. رفتار این دوقطبی اگر در یک رزوناتور اپتیکی مانند فابری پرو تعبیه شود اصلاح می شود [2]. بنابراین در یک طراحی دقیق، دیود نور گسیل آلی را در یک چیدمان میکروکاواک میان دو بازتابگر قرار دادیم نور خروجی دارای ویژگی های اپتیکی یکتا نسبت به دیودهای آلی مرسوم شد در این مقاله جنبه های ساخت دستگاه بر مبنای مفهوم تبادل انرژی رزونانس بین فوتون ها و اکسیتون ها، همچنین فیزیک حاکم بر دستگاه، پایه گذاری شده است. انتخاب نیمه هادی های آلی با ضخامت های مناسب در یک میکروکاواک و نحوه ساخت و طراحی آن از اهداف این پروژه بوده است. در چیدمان انجام گرفته، به کارگیری آلومینیوم به عنوان آینه بالایی و بازتابگرهای توزیع شده ی براگ (DBR)² به عنوان الکتروپایینی در نظر گرفته شد. ساختار DBR در واقع چیدمان دوره ای از فیلم های نازک با ضخامت اپتیکی چارک موجی

است که از مواد دی الکتریک با ضریب شکست بالا و پایین می باشد. هنگامی که نور در فصل مشترک میان دو ماده دی الکتریک مختلف فرود می آید، تطابق ضریب شکست موجب بازتابش بالای نور می شود. بطور خلاصه مراحل کار این پروژه شامل ساخت دیود نورگسیل سبز به روش تبخیر فیزیکی به عنوان مرجع کار، ساخت آینه های براگ، ساخت میکروکاواک دیود نورگسیل با ضخامت های 240 نانومتر و 210 نانومتر با زوایای مختلف آشکارسازی طیف گسیل شده و در نهایت مقایسه نتایج این سه نمونه است.

مبانی نظری

برای یک میکروکاواک دیود نورگسیل به طول L طول موج های تشدید شده در کاواک از رابطه (1) به دست می آیند


$$L = m\lambda/2n \quad (1)$$

که m عدد صحیح، n ضریب شکست ناحیه فعال، L طول کاواک است. در ضمن، برای ایجاد تشدید پایدار در داخل کاواک، باید شرایط موج ایستاده را برآورد کرد، که نیاز به قراردادن منطقه ساطع کننده در موقعیت میانی کاواک در طول موج رزونانس است امواج الکترومغناطیسی می توانند در داخل میکروکاواک به شکل امواج ایستاده به دام بیافتند و مجموعه ای از حالت های نوری را تشکیل دهند. معمولاً یک حالت واحد در کاواک انتخاب می شود معادله (2) طول موج های مجاز در کاواک را می دهد:

²Distributed-Bragg-Reflectors

¹ Organic Light-Emitting Diodes

جلوگیری شود. ادوات نوری و ضخامت مواد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار Macleod شبیه سازی شدند. منحنی ولتاژ-جریان و شدت طیف که توسط بیناب سنج jaz ساخت ocean optic اندازه گیری شد رادر شکل ۱ مشاهده می کنید.



شکل ۱: نمودار ولتاژ-جریان، شدت انتشار اولد مرجع.

همانطور که مشخص است طیف گسیلی در ولتاژ ۶ ولت در طول موج ۵۴۵/۹ نانومتر دارای بیشینه و کمترین عرض خط (۸۳/۶۶ نانومتر) می باشد.

۲- ساخت آئینه های براگ: با انتخاب جفت لایه های مناسب فیلم های TiO_2 / SiO_2 ساختار DBR با بازتابندگی بالا و شرایط لایه نشانی مناسب و مورفولوژی سطح یکنواخت را برای آنها فراهم کرده و سپس ITO را به عنوان لایه رسانای شفاف بر روی DBR که رسانایی و شفافیت مناسبی برای وسیله اپتوالکتریکی ایجاد می کند [۴]، به روش کندوپاش پوشش دادیم. در انتها تاثیر ضخامت لایه ها بر مقاومت الکتریکی، همواری سطوح و انتقال نور را شبیه سازی کردیم. نتایج نشان داد عملکرد الکترومغناطیسی آئینه DBR با ۵ جفت لایه ی TiO_2 / SiO_2 ، با ضرایب شکست پایین و بالا به همراه

$$\lambda_c = \frac{2nL_c}{m} \cos \theta_{int} \quad (2)$$

در اینجا n ضریب شکست داخل کاواک، L_c فاصله آئینه ها، θ_{int} زاویه بردار تابع موج (k) است. احتمال انتشار فوتون در کاواک به فاکتور پورسل نیز بستگی دارد که در آن $F=Q \cdot \lambda^3 / v$ که Q فاکتور کیفیت $(Q = \lambda / \Delta \lambda)$ حجم کاواک و λ طول موج است. اثر پورسل در میکرو کاواک طول عمر اکسیتون را کاهش می دهد بنابراین میزان انتشار خود به خودی و بهره افزایش می یابد که نقش مهمی در هدایت فوتون ها دارد و به کاهش آستانه کاواک کمک می کند.

شرح آزمایش و نتایج

۱- ساخت دیود نور گسیل آلی سبز:

در این پژوهش دیود نور گسیل سبز با ساختار ITO/MoO₃(5nm)/MoO₃:NPB(190nm)/NPB(10nm)/Alq₃(35nm)/BCP(5nm)/Lif(0.7nm)/AL(200nm) به عنوان مرجع کار ساخته شد که عملیات شامل مراحل زیر می باشد: پس از تمییز کردن زیر لایه ها و خشک کردن با گاز نیتروژن یک لایه تزریق حفره³ (MoO₃)، لایه انتقال حفره⁴ (NPB)، لایه سد کننده ی حفره⁵ (BCP) و⁶ (Alq₃) لایه گسیلنده در نظر گرفته شد. لایه⁷ (Lif) و آلومینیوم نیز به عنوان کاتد رسوب داده شد. تمام اکسیدها توسط روش تبخیر فیزیکی در محفظه ی خلاء با فشار⁵ 10⁻⁵ تحت یک محیط غیر فعال رشد داده شدند تا در دمای اتاق از آسیب در لایه های آلی و لایه های پایین


⁶ tris(8-hydroxyquinoline) aluminum

⁷ Lithium fluoride

³ molybdenum trioxide

⁴ N,N'-diphenyl-N,N'-bis(1-naphthyl)-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine

⁵ Bathocuproine



شکل ۴: مقایسه ی فاکتور کیفیت هر سه نمونه A: اولد مرجع ، B: میکروکاوک اولد 240nm و C: میکروکاوک 210nm با پیک اوج در طول موج ۵۵۵ نانومتر

جدول 1 مقایسه نتایج سه نمونه A,B,C

فاکتور کیفیت	عرض خط	پهنای نیم بهینه	قله	A: OLED
۶/۳۰	۱۰۲/۵۸	۷۲۹۵۲/۴۲	۵۴۵/۹	A: OLED
۴۲/۵۰	۱۴/۲۰	۸۴۵۵/۷۸	۵۹۴/۵	B: (240nm)
۵۱/۰۱	۱۰/۹۳	۶۶۶۳/۱	۵۵۵/۵	C: (210nm)


نتیجه گیری

طبق نتایج به دست آمده ساختار میکروکاوک OLED دارای کاهش عرض طیف انتشار (۱۰/۹۳) و افزایش فاکتور کیفیت حدود ۹ برابر (۵۱/۰۱) نسبت به نمونه بدون کاواک (A) شد که گام مهمی برای بهینه شدن طیف الکترو لومینسانس و کارایی قابل توجه آن دارد. از کاربردهای این طرح در صفحه نمایش OLED تولید شرکت صنایع الکترواپتیک صایران است که نه مشابه داخلی دارد و نه امکان تهیه و تامین از منابع خارجی به راحتی میسر است.

مرجع ها

- [1] Genco, A., et al., *High quality factor microcavity OLED employing metal-free electrically active Bragg mirrors*. Organic Electronics, 2018. 62: p. 174-180.
- [2] Im, J.H., et al., *Strong microcavity effects in hybrid quantum dot/blue organic lightemitting diodes using Ag based electrode*. Journal of Luminescence, 2018. 203: p. 540-545.
- [3] Christogiannis, Nikolaos. "Organic Microcavities and OLEDs." PhD diss., University of Sheffield, 2016
- [4] S. Meister, R. Brückner, M. Sudzius, H. Fröb, K. Leo, *Optically pumped lasing of an electrically active hybrid OLED-microcavity*, Appl. Phys. Lett. 112 (2018) 113301. doi:10.1063/1.5016244

الکترو ITO بهبود می یابد. شکل ۲ مقایسه شبیه سازی ۳ جفت (a) و ۵ جفت (b) لایه ی دی الکترونیک را نشان می دهد.




شکل ۲: مقایسه ۳ جفت دی الکترونیک (a) و ۵ جفت دی الکترونیک (b)

همانطور که ملاحظه می شود با افزایش تعداد لایه های آئینه، منطقه انتشار نور، بازتاب و عبور مناسبی پیدا می کند.

۳- ساخت میکروکاوک دیود نور گسیل سبز

ضخامت هر لایه توسط نرم افزار برای ایجاد یک نور توقف مناسب شبیه سازی شد. ساختار میکروکاوک توسط آئینه پایین DBR/ITO، مواد آلی روی آن و لایه Lif/AL به عنوان آئینه بالایی لایه نشانی شدند. نمودار ولتاژ جریان و رنگ نور ساطع شده از میکروکاوک با ضخامت ۲۴۰ نانومتر رادر

شکل ۳ مشاهده می کنید.



شکل 3: نمودار ولتاژ جریان و رنگ نور از میکروکاوک 240 نانومتر

میکروکاوک با ضخامت ۲۱۰ نانومتر با هدف قرارگیری پیک طیف در محدوده ی نور سبز نیز ساخته شد. مقایسه ی فاکتور کیفیت سه نمونه A: اولد مرجع B: میکروکاوک اولد 240nm و C: میکروکاوک اولد 210nm را در شکل ۴ و جدول ۱ مشاهده می کنید: