

تهیه نانوذرات اکسید کادمیم و بررسی اثر آلایش آهن بر روی خواص اپتیکی آنها

یashar Azizian Kalandaragh¹, Jeila Niknam²

¹ گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران

² گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد واحد اردبیل(علوم تحقیقات)، ایران

چکیده:

در این پژوهش نانوذرات اکسید کادمیم توسط امواج فرماحت تهیه شده و اثر آلایش آهن بر روی خواص اپتیکی و ساختاری بررسی شده است. آنالیز پراش پرتو ایکس پنهان شدگی پیک‌ها و شکل گیری نانوذرات اکسید کادمیم را تایید می‌کند. طیف جذب نمونه‌های تهیه شده نشان می‌دهد که اضافه شدن آهن بر روی طیف اثر گذاشته و لبه جذب به سمت ناحیه آبی جابجا شده است که این به دلیل کاهش اندازه نانوذرات است و تصاویر SEM نیز این را تایید می‌کند. همچنین تصاویر SEM، برای اکسید کادمیم خالص شکل گیری تقریباً تک اندازه نانوساختارهای بیضی شکل را نشان می‌دهد اما پس از آلایش، شکل، اندازه و توزیع نانوساختارها تغییر می‌کند.

کلید واژه: اکسید کادمیم، امواج فرماحت، خواص اپتیکی، نانوذرات.

Preparation of cadmium oxide nanoparticles and investigation of the effect of Fe doping on their optical properties

Yashar Azizian-Kalandaragh¹, Jeila Niknam²

¹ Department of Physics, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

² Department of Physics, Islamic Azad University, Ardabil branch, Ardabil, Iran

Abstract:

In this research, cadmium oxide nanoparticles have been prepared by ultrasonic waves and the effect of iron doping on their optical and structural properties have been investigated. X-ray diffraction analysis and the broadening of peaks confirm the formation of cadmium oxide nanosstructures. Absorption spectrum of the as-prepared samples show that the addition of iron affects on the spectrum and the absorption edge has shifted to the blue region and this is due to the decreasing in nanoparticles sizes and the SEM images confirms it. Also SEM images of pure cadmium oxide show that the formation of nearly monodispersed ellipsoid like nanostructures, but after doping the shape, size and dispersity of nanostructures were changed.


Keywords: Cadmium oxide, Nanoparticles, Optical properties, Ultrasonic waves.

۱- مقدمه

و سپس به مدت نیم ساعت تحت امواج فراصوت قرار داده شد. و پس از آن هیدروکسید کادمیم به دست آمده به مدت یک ساعت در دمای ۲۰۰ درجه سانتی گراد باز پخت شد.

۳- بحث و نتایج

نمونه های تهیه شده به کمک پراش پرتو ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند که نتایج آن در شکل (۱) آمده است. نتایج نشان می دهد اکسید کادمیم بلوری تشکیل شده است. پهنه بودن پیک ها به خاطر ریز بودن اندازه ذرات است که در الگوی پراش پرتو ایکس مشاهده می شوند.



شکل ۱: الگوی پراش پرتو ایکس. (a) اکسید کادمیم بدون آلایش- (b) اکسید کادمیم ۰/۵٪ آلاییده شده با آهن- (c) اکسید کادمیم ۱٪ آلاییده شده با آهن


وقتی ماده فاقد آهن باشد الگو پراش پرتو ایکس، مربوط به اکسید کادمیم خالص است، افزایش آهن علاوه بر پیدایش پیک های مربوط به آن، باعث شده پیک های اکسید کادمیم نیز پهنه تر شوند که نشان دهنده کوچک تر شدن اندازه ذرات است.

شکل (۲-الف) طیف جذب نمونه های تهیه شده را نشان می دهد.


ترکیب ها و نانو ساختارهای بر پایه کادمیم، مانند اکسید کادمیم در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است و دلیل این امر کاربردهای مهمی است که این ترکیب ها دارند. اکسید کادمیم جز نیمه رسانا های گروه II-VI است و ساختار مکعبی شکل دارد، برای ساخت قطعات اپتو الکترونیک، سلول های خورشیدی و پنجره های هوشمند بسیار مناسب است^[۱]. یکی از موارد مهم در مورد نیمه رسانا های گروه II-VI تنظیم پذیر بودن خواص اپتیکی، اندازه و میزان آلایش آن هاست. با آلایش آهن به نانوذرات این گروه می توان خواص مغناطیسی، اپتیکی و الکتریکی آن ها را تغییر داد و در نتیجه بازه کاربرد آن ها را گسترش داد. اکسید کادمیم با استفاده از روش های مختلفی از قبیل روش های لایه نشانی به کمک لیزر [۲]، سل-ڈل [۳]، رشد در فاز مایع [۴] و ... تهیه شده است. در این پژوهش اکسید کادمیم به کمک امواج فرا صوت تهیه شده و با درصد های از آهن آلاییده شده و برای مطالعه، خواص ساختاری، اپتیکی و ریخت شناسی از تکنیک های میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و طیف سنجی مریبی- فرابنفش (UV-Vis) استفاده شده است.

۲- روش آزمایش


در این پژوهش برای تهیه اکسید کادمیم از استات کادمیم ($\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) و هیدروکسید سدیم (NaOH) با خلوص (۹۹٪) استفاده شده است. برای تهیه اکسید کادمیم ۲/۱۲ گرم استات کادمیم و ۰/۳۲ گرم هیدروکسید سدیم در ۲۰ سی سی آب م قطر حل شده تا محلول $۰/۲$ مولار از هر کدام تهیه شود سپس محلول هیدروکسید سدیم به محلول استات کادمیم اضافه شد.



شکل ۲-ب (۲): گاف انرژی اکسید کادمیم ۰/۵٪ آلاییده شده با آهن



شکل ۲-الف: طیف جذب نمونه‌ها. (a) اکسید کادمیم بدون آلایش - (b) اکسید کادمیم ۰/۵٪ آلاییده شده با آهن - (c) اکسید کادمیم ۱٪ آلاییده شده با آهن




شکل ۲-ب (۳): گاف انرژی اکسید کادمیم ۱٪ آلاییده شده با آهن

با استفاده از فرمول $\alpha h\nu = A(E_g - h\nu)^{1/2}$ که در آن α ضریب جذب، h ثابت پلانک، ν فرکانس نور، A یک ثابت و E_g گاف انرژی در حالت حجیم است، می‌توان گاف انرژی نمونه‌ها را حساب کرد که به ترتیب ۱/۴، ۴/۴ و ۴/۷ الکترون‌ولت است. از نتایج بدست آمده کاملاً مشخص است که با افزایش میزان آلایش آهن، گاف انرژی بزرگ‌تر شده است.

مشخص است که با افزایش میزان آلایش آهن، طول موج جذب کوتاه‌تر شده و سوق به سمت آبی رخ داده است یعنی گاف انرژی افزایش یافته است. دلیل اساسی، افزایش گاف انرژی آلایش آهن با نانوساختارهای اکسید کادمیم است. این آزمایش نشان می‌دهد که با افزایش آهن به نانوساختارهای اکسید کادمیم می‌توان خواص جذب اپتیکی نانوساختارهای تهیه شده را تنظیم پذیر نمود.

شکل (۲-ب) نمودارهای تعیین گاف انرژی مربوط به سه نمونه را نشان می‌دهد.




شکل ۲-ب (۱) : گاف انرژی اکسید کادمیم خالص

اما در هر حال ریز بودن ذرات را در ابعاد نانومتری نشان می‌دهد.

۴-نتیجه‌گیری:

نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان می‌دهد که نانوذرات اکسید کادمیم تشکیل شده است. با افزایش میزان آلاییدگی آهن، اندازه ذرات کوچک‌تر شده، طول موج جذب کوتاه‌تر شده و سوق به سمت آبی رخ داده، در نتیجه گاف انرژی بزرگ‌تر شده است.


شکل (۳) تصاویر مربوط به میکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه‌های تهیه شده را نشان می‌دهد.




شکل ۳-الف: تصویر SEM اکسید کادمیم خالص

مراجع:

- [1] Colak Hakan , Turkoglu Orhan , *Synthesis and characterization of Fe-Doped CdO Binary system , Ceramic Processing Research* (2013)
- [2] R.Matiy, .k.k, Chattopadyay, CdO:Al films deposited by Process: a study on their Structural and Optical Properties. *Applied Physics Letters*. 64: 689-692 (2011)
- [3] P.K.Ghosh, S. Das, S. Kundook.k, Chattopadhyay, J. Effect of Fluorine Doping on Semiconductor to Metal Like Transition and Optical Properties of Cadmium Oxide Thin films Deposited by Sol-Gel Process . *sol-gel sci. technol* ,34,173-9 (2005)
- [4] Cushing, B.L., Kolesnichenko, V.L., O'Connor, C.J. Recent advances in the liquid-phase syntheses of inorganic nanoparticles. *Journal of Chemistry Review*, 104: 3893-3896 . (2004)



شکل ۳-ب: تصویر SEM اکسید کادمیم ۵٪ آلاییده شده با آهن



شکل ۳-ج: تصویر SEM اکسید کادمیم ۱٪ آلاییده شده با آهن

تصاویر SEM نشان می‌دهد که در اکسید کادمیم بدون آلایش، ذرات بیضی‌شکل تشکیل شده‌اند و با افزایش میزان آلایش آهن، اندازه و نحوه توزیع ذرات تغییر کرده است. هر چند تصاویر میکروسکوپ الکترونی در مورد اندازه ذرات اطلاعات کمی دقیقی ارائه نمی‌دهد،