

تاثیر زمان نهشت بر روی مشخصات اپتیکی و ساختاری نانوساختارهای اکسیدروی رشد یافته به روش احیاء کربوترمالی بر روی نانوصفحه مس

حمید منصوری^۱، علی رحمتی^۲

دانشجوی کارشناسی ارشد، رشته نانوفیزیک، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

استادیارگروه فیزیک، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده- در این پژوهش نانوساختارهای اکسید روی با روش احیاء کربوترمال روی نانوصفحه‌ای از مس که با روش کندوپاش مگنترونی روی بستر سیلیکونی نشاندۀ شد، رشد داده شدند و نانوساختارهای حاصل از لحاظ ریخت سطحی با میکروسکوپ الکترونی روبشی اثر- میدانی (FE SEM) و از لحاظ ساختاری با XRD و از لحاظ نورتابی با لامپ UV و همچنین از لحاظ جذب و بازتاب نور با طیف سنج UV-Vis-NearIR آنالیز شدند و نورتابی سبز و آبی وبنفشی برای این ساختارها مشاهده شد. همچنین مشخص شد که عواملی چون دمای بستر، زمان رشد و ضخامت نانوصفحه مس روی اندازه ساختارها و در نتیجه روی ویژگیهای اپتیکی و ساختاری آنها تاثیر دارد.

کلید واژه- زیرلایه، کندوپاش، نانوصفحه، نورتابی،

Effect of Deposition time On Optical And Structural Characteristics of Zinc Oxid Nanostructures Grown By Carbothermal Reduction Technique On Copper Nanosheet

Hamid mansouri¹, Ali rahmati²

1- Graduate student, field of nano-physics, Department of Physics, Faculty of Science, University of Vali-Asr Rafsanjan


2- Assistant Professor, Department of Physics, University of Vali-Asr Rafsanjan

Abstract- In this reaserch zinc oxide (Zno) Nanostructures were grown using carbothermal readuction method on Si substrate with magnetron sputter deposited nano sheet .The structural and morphology of ZnO nanostructures were studied by x- ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscopy(FE-SEM) . Photoluminescence and optical absorption were measured by UV excitation and UV-Vis-near IR spectrophotometer. Visible Luminescence was observed. Substrate temperature , deposition time and Cu nanosheet thickness affect nanostructure dimension and optical properties.

Keywords: Substrate, Sputter, Nanosheet, Photoluminescence

۱- مقدمه

بسترها افزایش می‌یابد و نانوساختارها شکل می‌گیرند.



شکل ۱: طرحواره کوره با قابلیت کنترل دمایی

اکسیدروی با گاف انرژی مستقیم و پهن (3.37 eV) دردمای اتاق و همچنین انرژی بستگی اکسایتونی بالا (60 meV) دارای نورتایی قوی، ثابت پیزوالکتریکی بزرگ و دیگر ویژگیهای منحصر بفردش برای کاربردهای تکنولوژیکی جدید مورد توجه بسیار قرار گرفته است. [1,2] نانو ساختارهای ZnO به علت خواص مکانیکی و اپتوالکترونیکی کاربردهای وسیعی دارند با استفاده از اثر پیزوالکتریکی [3] این ساختارها، تنش و کرنش مکانیکی می‌تواند به توان الکتریکی تبدیل شود. پایداری الاستیکی و خمش نانومیلها و نانوتیوبهای عمودی ZnO به طور کمی با تکنیک ناندندانه تحقیق شده است. [4] تنش و کرنش و فشار بحرانی و انعطاف پذیری نانوساختارهای ZnO اندازه‌گیری شده است فشار بحرانی نانو میله‌ها پنج برابر بیشتر از نانوتیوبها و انعطاف پذیری نانوتیوبها پنج برابر بیشتر از نانومیلها می‌باشد که این ویژگی‌ها باعث کاربرد بیشتر نانومیلها و نانوتیوبها شده است. [5]

۲- روش پژوهش


نانوصفحه Cu بوسیله کندوپاش مگنترونی بر روی زیرلایه Si که از قبل بوسیله حمام فراصوتی در حلالهای شیمیایی تمیز شده، نشانده شد. سپس با روش احیاء کربوترمال و انتقال فاز بخار بوسیله مخلوط پودر بسیار ریز ZnO و پودر کربن فعال به ترتیب با نسبت جرمی ۱ به ۵ بعنوان ماده اولیه در یک کوره تیوبی با قابلیت کنترل دمایی شکل ۱، پوششی از نانوساختارهای ZnO بر روی زیرلایه Si با نانوصفحه Cu تهیه شد. برای انجام واکنش کربوترمال نیاز است که پودر مخلوط ZnO/C در دمای 1100°C قرار گیرد. در این پژوهش زمان ماندگاری در دمای 1080°C را 15 min و 30 min و 60 min انتخاب کردیم این زمان، زمانی است که چگالی بخار روی سطح

۳- مشخصه یابی

برای آنالیز ساختاری نمونه‌ها، از پراش سنجی پرتو X (XRD) با لامپ Cu با طول موج $\lambda = 1.5406 \text{ \AA}$ نانومتر و برای بررسی ویژگیهای نورتایی از لامپ نور فرابنفش با طول موج 365 nm و 254 nm نانومتر، برای بررسی جذب نمونه‌ها از طیف‌سنج UV-Vis-near IR و برای بررسی ریخت‌سطحی از میکروسکوپ الکترونی روبشی اترمیدانی (FE-SEM) استفاده شد.


۴- نتایج و بحث

در شکل ۲ الگوی پراش پرتو X برای نمونه ZnO رشد یافته بر روی نانوصفحه‌های Cu به ضخامت 2 nm نشان داده شده است که همگی نشان از رشد ساختارهای هگزاگونال و تریابتا ثابت های شبکه $a=b=3.25 \text{ \AA}$ و $c=5.21 \text{ \AA}$ برای ساختارهای ZnO دارند. [5,10]




شکل ۳: نانومیله‌های اکسیدروی رشد داده شده روی نانوصفحه مس با ضخامت ۲nm - الف - ۱۵ min - ب - ۳۰ min

در شکل ۴ نمودار طیف بازتاب نانوساختارهای اکسیدروی رشد داده شده روی نانوصفحه مس با ضخامت ۲nm که زمان ماندگاری در دمای 108°C برای آنها ۳۰min و ۱۵min می‌باشد، نشان داده شده‌است.




شکل ۴: نمودار طیف بازتاب نانومیله‌های اکسیدروی رشد داده شده روی نانوصفحه مس با ضخامت ۲nm در زمانهای ۱۵ min و ۳۰ min

با امتداد قسمت خطی نمودار و تلاقی آن با محور طول- موج، گاف نواری نانوساختار ZnO، 3.48eV و 3.57eV به



شکل ۲: الگوی پراش پرتو ایکس نانوساختارهای اکسیدروی بر روی نانوصفحه Cu

تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی اتمیدانی (FE- SEM) براینانوساختارهای ZnO رشد داده شده روی نانوصفحه مس با ضخامت ۲nm آورده شده است (شکل ۳) که حاکی از رشد نانومیله‌های اکسیدروی بر روی دانه‌های مس می‌باشد




سبز و نزدیک به نور زرد می‌باشد [7,9] که با کاهش زمان رشد، جابجایی طول موج به سمت آبی می‌باشد و با تغییر زمان رشد طول موج مربوط به بیشینه شدت تغییر می‌کند. با بررسی طیف بازتابی مشخص شد که گاف نواری نانوساختارهای ZnO تقریباً ۳/۵۲eV بدست می‌آید.

مراجع

- [1] G.Modi, NanoSci.Nanotechnol.vol.6,033002,8pp,2015
- [2] M.H. Huang, S. Mao, H. Feick, H. Yan, Y. Wu, H. Kind, E.Weber,R.Russo, P. Yang, Science 292 (2001) 1897.
- [3] Zhao M-H, Wang Z-L, Mao SX. *Piezoelectric characterization of individual zinc oxide nanobelt probed by piezoresponse force microscope*. Nano Lett 2004;4:587e90.
- [4] M. Riaz, A. Fulati, G. Amin, N. H. Alvi, O. Nur, and M. Willander, J.ApplPhys, vol.106, pp.034309, 2009
- [5] N-Alvi, "Luminescence Properties of ZnO Nanostructures and Their Implementation as White Light Emittig Diodes (LEDs)", "Linköping University Sweden", June, 2011
- [6] C. Xia et al. / Sensors and Actuators B 147 (2010) 629–634
- [7] B.J. Chen et al. / Ceramics International 30 (2004) 1725–1729
- [8] J.P. Cheng, X.B. Zhang, Z.Q. Luo, Physica E 31 (2006) 235
- [9] J.P. Cheng et al. / Surface & Coatings Technology 202 (2008) 4681–4686
- [10] Liu et al. Nanoscale Research Letters 2012, 7:220

ترتیب برای زمان ۱۵min و ۳۰min بدست آمده است. مشاهده می‌شود که کاهش زمان باعث افزایش گاف نواری شده است که می‌تواند به دلیل کاهش اندازه نانوساختارها باشد.

در شکل ۵ نمودار نورتابی نانوساختارهای ZnO رشد داده شده روی نانوصفحه مس تحت تابش Hg، ۳۶۵nm، آمده است که همانگونه که مشاهده می‌شود نورتابی نانوساختارها نور سبز، آبی و بنفش می‌باشد که کاهش زمان رشد باعث ظهور طول موج‌های بیشتر در طیفو باعث جابجایی طول موج به سمت آبی شده است، همچنین طول موجی در ناحیه UV-Vis ایجاد کرده است که اینها به علت ریزتر شدن اندازه نانوساختارها می‌باشد. [6] نورتابی نانوساختارهای ZnO ناشی از نواقص و جاهای خالی اکسیژن در ساختارهای ZnO می‌باشد. [5,8]



شکل ۵: نمودار طیف نورتابی نانومیله‌های اکسیدروی رشد داده شده روی نانوصفحه مس با ضخامت ۲nm در زمانهای ۱۵ min و ۳۰ min

نتیجه‌گیری

با بررسی الگوی پراش پرتو ایکس ساختارها گوناگون و ترتیب برای نانوساختارهای ZnO تایید شد و تصاویر FE-SEM نشان می‌دهد که اندازه نانوساختارها به زمان رشد بستگی دارد. طیف نورتابی نشان می‌دهد که بیشینه شدت در طول موج ۵۳۵nm و ۵۴۴nm مربوط به طول موج نور