



سیمین
کنفرانس
مهندسی و فناوری
فوتونیک ایران

بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
و ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران
۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲ - دانشگاه صنعتی شیراز



ساخت دیود نورگسیل آلی (OLED) با استفاده از صفحات گرافن به عنوان الکترود شفاف آند

مسعود الهبخشی^۱، عزالدین مهاجرانی^۱، داود کلهر^۱، افسون فلاحتی^۲ و مالک محمودی^۱

^۱پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی، تهران ۱۹۸۳۹۶۳۱۱۳، ایران

^۲دانشکده صنایع پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران ۱۵۸۷۵۴۴۱۳، ایران

چکیده - گرافن ماده‌ای رسانا و شفاف است که جایگزین خوبی برای الکترودهای سنتی از جمله ایندیوم تین اکساید (*ITO*) در قطعات اپتیکی و الکتریکی می‌باشد. این ماده دارای خواص منحصر بفردی می‌باشد که مهمترین آنها عبارت است از مقاومت صفحه‌ای پایین، شفافیت اپتیکی بالا، رسانایی گرمایی خوب و خواص مکانیکی عالی. در این مقاله با استفاده از لایه نشانی اکساید گرافن و تبدیل آن به گرافن، فیلم گرافن تهیه شده است و از آن به عنوان الکترود آند در دیودهای نورگسیل آلی استفاده شده است و که نتایج بدست آمده نویید دهنده‌ی این است که میتوان از گرافن به عنوان الکترود شفاف در دیودهای نورگسیل آلی (*OLED*) استفاده کرد.

کلید واژه- الکترود شفاف، دیودهای نورگسیل آلی، گرافن اکساید.

Organic light emitting diode (OLED) based graphene thin film as transparent electrode

Masoud Alahbakhshi¹, Ezeddin Mohajerani¹, Davod Kalhor¹, Afsoon Fallahi² and Malek Mahmoudi¹

¹Laser and plasma Research Institute, Shahid Beheshti University G.C., Tehran 1983963113, Iran

²Department of Polymer Engineering and Color Technology, Amirkabir University of Technology, 424 Hafez Avenue, P.O. Box 15875-4413, Tehran, Iran

Abstract- graphene is a transparent and conductive matter that used as a good substitute for traditional electrodes amongst ITO on electrical and optical devices. This matter has astonishing properties like low sheet resistance, high optical transparency, high mechanical strength and exceptional thermal conductivity. In this article we using graphene oxide spin-coating and reduced thin film and using that for making organic light emitting diode (OLED).

Keywords: graphene thin film, graphene oxide, OLED, transparent electrode

۱- مقدمه

هر کدام معاوی و مزایای خود را دارند از جمله: فیلمهای فلزی نازک، نانولوله های کربنی و نانوسیمهای فلزی [۳].

ما در این مقاله نشان خواهیم داد، فیلم نازک گرافن به علت داشتن شفافیت و رسانندگی بالا جایگزین مناسب و قابل اطمینانی برای ITO خواهد بود.

گرافن، یکی از آلتوپهای (نانولوله ها، فولرن، الماس) پایه ای کربن، ورقه ای تک لایه از اتمهای کربن است که در یک پیکربندی لانه زنبوری (شش ضلعی) دو بعدی مرتب شده است. اتمهای کربنی در گرافن با هیبرید² SP² به هم متصل شده اند. گرافن خواص منحصر بفرد و در خر投وجهی دارد از جمله: مقاومت صفحه ای پایین، شفافیت اپتیکی بالا (تک لایه گرافن فقط ۰.۲٪ از نوری که از آن میگذرد را جذب میکند)، رسانندگی گرمایی بالا و مقاومت مکانیکی عالی. از اینرو گرافن کاندیدای خوبی برای الکترودهای شفاف در قطعات اپتوالکترونیکی میباشد [۴].

۲- بخش تجربی:


۱-۲- آماده سازی گرافن

برای تهیه گرافن از ۴ روش مختلف استفاده میشود که عبارتند از: رسوب دهی شیمیایی بخار (CVD) - لایه لایه کردن میکرومکانیکی گرافیت - رشد همبافته روی سطوح عایق الکتریکی - ایجاد سوپسپانسیون های کلوئیدی [۵].

در این مقاله از سوپسپانسیون های کلوئیدی گرافن به علت ارزانتر و در دسترس بودن استفاده شده است. در واقع سوپسپانسون کلوئیدی گرافن، از صفحات گرافن اکساید که در آب یا متابول پخش شده اند تشکیل شده است. این صفحات دارای پیوندهای اکسیژن و هیدروژن هستند که عموما باعث تشکیل گروه های عاملی از جمله هیدروکسیل ها، اپوکسی ها، کربوکسیلیک ها و کربونیل ها میشوند. بنابراین برای بدست آوردن گرافن باید عوامل اکسنده را از بین برد. به این روش احیا کردن گرافن اکساید می گویند [۶،۷].

برای احیا کردن گرافن اکساید از روش های مختلفی استفاده میشود که روش احیای گرمایی و احیای شیمیایی از موثر ترین و پر کاربرد ترین روش هاست. در روش شیمیایی از اسیدهای کاهنده ای از جمله هیدرازین (N₂H₄), سدیم بورهیدرات (NaBH₄),

دیودهای نورگسیل آلی (OLED) به علت بازدهی نورگسیلی بالا، سادگی در ساخت، مصرف انرژی کم و همچنین قابلیت ساخته شدن به صورت لایه نازک و منعطف، نسبت به دیگر دیودهای غیرآلی، در سالهای اخیر مورد توجه محققین قرار گرفته است. ساختار یک دیود نور گسیل در حالت کلی شامل لایه های مواد آلی و یا پلیمری است که به طور متوالی بر روی هم و بین دو الکترود رسانا که حداقل یکی از آنها شفاف است لایه نشانی شده است. وقتی ولتاژ مناسبی روی قطعه اعمال شود حفره ها از آند و الکترون ها از کاتد به داخل لایه ها تزریق می شوند. تعدادی از الکترون ها و حفره ها طی این فرآید در لایه نورگسیل ترکیب می شوند و تولید نور الکترولومینسانس می کنند. (شکل ۱) [۲،۱]



شکل ۱: ساختار یک دیود نورگسیل آلی

یک جز مهم دیودهای نورگسیل آلی الکترود رسانی شفاف آنها میباشد که از طریق آن نور تولید شده از قطعه خارج میشود. ایندیوم تین اکساید (ITO) به عنوان مهمترین و پر کاربرد ترین الکترود مورد استفاده در قطعات اپتوالکترونیکی شناخته می شود، اما این ماده دارای معایبی نیز میباشد از جمله اینکه: ۱- ایندیوم فلز گرانبهای و کمیابی است و بنابراین ساخت ITO هزینه های بالایی دارد. ۲- فرایند ساخت ITO هزینه بیرونی و پیچیده است. ۳- به علت طبیعت ترد و شکننده بودن ITO از آن نمیتوان در زیرلایه های انعطاف پذیر استفاده کرد. بنابراین واضح است که وجود یک ماده جایگزین برای ITO لازم و ضروری است بطوری که خواص اپتیکی و عملکرد الکتریکی همانند ITO داشته باشد. تا به امروز چندین جایگزین برای ایندیوم تین اکساید معرفی شده است که


Ω/sq ۲۰۰ با شفافیت اپتیکی ۷۰٪ (در طول موج ۵۵۰ nm) می باشد. این مقدار مقاومت سطحی برای ساخت دیودهای نورگسیل آلی مناسب میباشد.

۲-۲- ساخت دیود نورگسیل آلی

در این مقاله برای ساخت دیود نورگسیل از ساختار استفاده rGO/PEDOT:PSS/PVK/Alq₃/Al میکنیم که rGO همان گرافن اکساید احیا شده میباشد. پلیمر PEDOT:PSS به عنوان لایه‌ی تزریق کننده حفره با ضخامت ۵۵nm و پلیمر PVK به عنوان لایه انتقال دهنده‌ی حفره با ضخامت ۸۰nm بکار میروند. ماده Alq₃ هم با ضخامت ۵۵nm نقش لایه انتقال دهنده‌ی الکترون و هم نقش لایه‌ی نورگسیل را دارد که طول موج خروجی از این ماده در ناحیه ۵۲۰ nm قرار میگیرد. تمامی مواد از شرکت سیگما آلدریچ تهیه شده است.

۳-۲- نتایج

با استفاده از دستگاه UV/Visible/IR و مقاومت سنج چهار نقطه‌ای میتوانیم مقدار درصد عبور نور و مقاومت سطحی لایه گرافن را بدست آوریم.




شکل ۲: نمودار میزان عبور نور از لایه نازک اکسید گرافن احیا شده

از نمودار عبور نور لایه نازک اکسید گرافن اکساید (شکل ۲) مشخص میشود که میزان عبور نور مرئی تقریباً ۷۰٪ میباشد (برای طول موج ۵۵۰ nm). از اندازه‌گیری مقاومت سطحی لایه نازک بوسیله دستگاه four point

هیدروژن برمید(HBr) و هیدروژن یدید(HI) استفاده میشود و در روش احیای گرمایی، سوسپانسیون گرافن اکساید یا فیلم نازک آن در معرض دمای بالا (۶۰۰-۱۱۰ درجه) در شرایط خلا قرار میگیرد [۸,۹].

در این مقاله از هردو روش احیای شیمیایی و گرمایی استفاده شده است. روش آزمایش بدین صورت میباشد که ابتدا محلول ۷ mg/ml از اکسید گرافن محلول در آب را بروی اسلاید کوارتز به روش لایه نشانی چرخشی، لایه نشانی میکنیم (شکل ۲-a) سپس فیلم نازک تشکیل شده را به مدت ۱۲ ساعت در معرض اسید HI قرار میدهیم تا گروههای عاملی چسبیده به صفحه گرافن حذف شوند. پس از این کار گرافن اکساید احیا شده را در داخل کوره خلا با فشار ۱۰^{-۵} mbar در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد به مدت ۶۰ دقیقه قرار میدهیم تا احیای کامل گرافن بدست آید. احیای گرمایی علاوه بر اینکه باعث از بین رفتن باقیمانده گروههای عاملی میشود، موجب بازسازی پیوندهای SP² و نابودی کامل پیوندهای SP³ میشود که این موجب رساناتر شدن فیلم نازک گرافن میشود.



شکل ۱: اکسید گرافن لایه نشانی شده بروی کوارتز(a) قبل و (b) بعد از احیا

مقاومت سطحی و میزان شفافیت لایه‌ی نشانده شده نه تنها وابسته به عوامل لایه نشانی همچون غلظت سوسپانسیون اکسید گرافن و سرعت لایه نشانی میباشد بلکه به شدت وابسته به نحوه احیای فیلم نازک اکسید گرافن میباشد. همچنین مقاومت سطحی و شفافیت اپتیکی فیلم نازک تشکیل شده با ضخامت فیلم رابطه‌ی عکس دارد. در این آزمایش ضخامت فیلم تشکیل شده در حدود 20 nm و کمترین مقاومت سطحی بدست آمده

شکل ۴ نمودار الکترولومینسانس دیود ساخته شده را نشان میدهد که با توجه به اینکه ماده تابش کننده Alq_3 میباشد، گسیلی در طول موج 520 nm و به رنگ سبز (شکل ۵) داریم. در شکل ۶ نمودار ولتاژ-چگالی جریان دیود ساخته شده را مشاهده میکنیم. از نمودار مشخص میشود که با افزایش ولتاژ، چگالی جریان عبوری از قطعه افزایش میباید که این بدلیل افزایش تزریق حفره در قطعه میباشد. ولتاژ روشن شدن قطعه ۷۶.۵ میباشد.

۳- نتیجه‌گیری


گرافن بدلیل خواص منحصر بفردی که دارد میتواند نقش کلیدی در قطعات الکترونیکی و اپتوالکترونیکی داشته باشد. ما در این مقاله توانستیم با استفاده از لایه نشانی صفحات اکسید گرافن و تبدیل آن به فیلم نازک گرافن، از آن به عنوان الکترود شفاف در ساخت دیودهای نورگسیل آلى استفاده کنیم. همچنین بدلیل انعطاف‌پذیری خوبی که گرافن دارد، میتواند برای ساخت دیودهای نورگسیل منعطف مناسب باشد.

مراجع


- [1] D. A. Pardo, G. E. Jabbour, and N. Peyghambarian, fabrication of organic Application of screen printing in the light-emitting devices, 2000, Advanced Materials, Vol. 12.
- [2] زهرا عابدی، ایجاد طرح روی الکترودهای oled به منظوره استفاده در نمایشگرهای پیووهشکده لیزر و پلاسمما، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۱
- [3] Junbo Wu , Zunfeng Liu , Mukul Agrawal , Zhenan Bao Organic Light-Emitting Diodes on Solution-Processed Graphene Transparent Electrodes 2010, ACS nano, vol 4
- [4] Kravets VG, Grigorenko AN, Nair RR, Blake P, Anissimova S, Novoselov KS, et al. Spectroscopic ellipsometry of graphene and an exciton-shifted van Hove peak in absorption. Phys Rev B 2010;81
- [5] Sungjin Park, Rodney S . Ruoff . Nature Nanotechnology, Vol. 4, April 2009
- [6] He H, Riedl T, Lerf A, Klinowski J. "Solid-state NMR studies of the structure of graphite oxide". J Phys Chem 1996; 100(51):19954–8
- [7] Mkoyan, K., A. Contryman, et al. (2010). "Atomic and Electronic Structure of Graphene-Oxide." Microscopy and Microanalysis 16(SupplementS2): 1704-1705
- [8] Stankovich S, Dikin DA, Piner RD, Kohlhaas KA. Synthesis of graphene-base nanosheets via chemical reduction of exfoliated graphite oxide. Carbon 2007;45(7):1558–65
- [9] Shin H-J, Kim KK, Benayad A, Efficient reduction of graphite oxide by sodium borohydride and its effect on electrical conductance. Adv Funct Mater 2009;19(12):1987–92

نمودار الکترولومینسانس دیود $200 \Omega/\text{sq}$ برای فیلم اکسید گرافن احیا شده بدست میاید.


پس از لایه نشانی اکسید گرافن و احیای آن، دیود آن ساخته شد و نمودار ولتاژ - جریان توسط دستگاه keithley ۲۴۰۰ و طیف الکترولومینسانس Ocean Optics آن بررسی شد.



شکل ۴: نمودار الکترولومینسانس دیود ساخته شده با الکترود گرافن



شکل ۵: دیود ساخته شده با استفاده از الکترود گرافن



شکل ۶: نمودار ولتاژ-چگالی جریان دیود ساخته شده