



## بررسی خواص فیزیکی و نوری سطح لعاب با اضافه شدن اکسیدهای کلسیم، منیزیم و آلومینیم بعنوان فریت در کاشی های سرامیکی

فرزانه کرم پورراد ، محسن خواجه امینیان و محسن حکیمی

<sup>۱</sup>دانشکده فیزیک دانشگاه یزد، خیابان پژوهش، یزد

چکیده - فریت ترکیبی سرامیکی و بخشی از لعاب است که پس از ذوب و سرد شدن به ذرات شیشه ای تبدیل گردیده است. زیرکن یا سیلیکات زیرکونیم یکی از اجزاء اصلی در ترکیب لعاب سرامیک برای بازتاب نور و ایجاد سفیدی سطح است که قیمت بالای این ترکیب باعث پژوهش هایی برای جایگزینی آن با مواد ارزان تر شده است. برای ایجاد سفیدی سطح لازم است که اختلاف ضریب شکست انوذرات پخش شده در لعاب و لایه شفاف لعاب تا حد امکان زیاد باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر جایگزینی اکسید منیزیم، کلسیم و آلومینیوم بجای زیرکن بعنوان فریت در لعاب سرامیک بر خواص فیزیکی سطح می باشد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد با جانشینی کردن زیرکن با اکسیدهای منیزیم، کلسیم و آلومینیوم در انگوب خواص فیزیکی سطح لعاب مانند جذب آب و به ویژه سفیدی سطح با نمونه مرجع، زیرکن کامل، تقریباً برابر است.

کلید واژه- انگوب، زیرکن، فریت، لعاب.

### Study of the Physical and Optical Properties of Tile Surface by Using CaO, MgO and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in Frit


Karampour rad, Farzaneh<sup>1</sup>; Khajeh Aminian, Mohsen<sup>1</sup>; Hakimi, Mohsen<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Department of Physics, University of Yazd, Yazd

Abstract- Frit, with a ceramic composition, is a part of the tile glaze formed like glass particles after melting and fast cooling. Zircon (zirconium silicate) is used in ceramic glaze composition to reflect light and make a white surface. Since this material is expensive, some research has been done to find a cost-effective alternative for it. To make a white surface, it is necessary to maximize the difference between the refractive index of dispersed nanoparticles and glaze transparent layer as much as possible. In this paper zircon was substituted by CaO, MgO, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> as frit in the ceramic glaze and the effects on the physical properties of the surface were studied. Experimental results show the sample, synthesized with CaO, MgO and Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> in the engobe composition, had almost the same glazed surface physical properties as full zircon sample.

Keywords: Engobe, Zircon, Frit, Glaze

مواد مورد استفاده در این تحقیق از نوع صنعتی بودند. شکل ۱ روش ساخت نمونه ها را نشان می دهد که اجزاء تشکیل دهنده آنها در جدول ۱ گزارش شده است. این تحقیق بر روی نمونه صنعتی از کاشی های دیوار انجام شده است. این کاشی ها به روش تک پخت و در دمای  $110.9^{\circ}\text{C}$  با زمان ۴۸ دقیقه پخت شده اند.



شکل ۱ : روش ساخت نمونه ها.

جدول ۱ : اجزاء تشکیل دهنده لعاب و انگوب مورد استفاده در نمونه ها.

مواد	نسبت در ترکیب انگوب	نسبت در ترکیب لعاب
زدیلتز	۱۳	۱۰
Tpp	.۰/۲	.۰/۲
cmc	.۰/۱	.۰/۱
آب	۵۰	۵۰
فریت با٪ زیرکن	۵۱	۹۰
سیلیس	۱۹	-
WBS	۱۷	-

## ۱- مقدمه

فریت شیشه ای است که توسط ذوب مواد اولیه مناسب در یک کوره گازی، نفتی یا الکتریکی تهییه می شود. دلیل اصلی برای استفاده از فریت این است که برخی از اجزاء مورد نیاز در لعاب (پوشش شیشه ای که به منظور ایجاد ویژگی هایی از قبیل: زیبایی و نفوذ ناپذیری در برابر رطوبت و ... در سطح بدنه های سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد) و پشت پوش کننده (انگوب - یک لایه حد واسط بین لعاب و بدنه) در آب محلولند. اگر چنین موادی مستقیماً استفاده شوند، بکار بردن روش های معمول تهییه لعاب، یعنی سایش تر و اعمال آنها به صورت سوسپانسیون آبی میسر نخواهد بود. این اجزاء محلول در آب باید ابتدا نامحلول شوند. این کار با مخلوط کردن ماده خشک آن با تمام یا برخی از اجزاء لعاب و پیش ذوب کردن و تبدیل آن ها به یک ماده شیشه مانند به نام فریت انجام می شود [۱] و [۲] خواص مورد نیاز برای تولید فریت، دانه بندی مناسب، دمای ذوب مناسب و سفیدی ماده اولیه می باشد. سفیدی در لعاب های سرامیکی از طریق افزودن ماده ای که بصورت ذرات مجزایی در لعاب پخش شده و مقداری از نور تابیده را پراکنده یا بازتاب می کند، ایجاد می شود. برای ایجاد سفیدی سطح، ضربه شکست ماده پخش شده باید اختلاف زیادی با ضربه شکست لعاب سرامیکی شفاف داشته باشد [۲]. از جمله ترکیبات مختلفی که برای بازتاب نور و ایجاد سفیدی سطح در صنعت کاشی های سرامیکی بعنوان فریت استفاده می شود، سیلیکات زیرکونیوم (زیرکن) است. با توجه به قیمت بالای این ترکیب، ارائه مواد جایگزین با قیمت ارزان تر از اهمیت زیادی در صنعت کاشی برخوردار است.


## ۲- پخش تجربی

### ۲-۱- مواد

شاخص سفیدی کاهش می یابد. همچنین مشاهده می شود که تاثیر مقدار جایگزینی بر کاهش شاخص سفیدی نمونه در لعاب بیش از پشت پوش کننده است. از این آزمایش نتیجه می شود که جایگزین کردن ۰.۵۰٪ از زیرکن با اکسید کلسیم، منیزیم و آلومینیم در پشت پوش کننده شاخص سفیدی تقریباً برابر با نمونه مرجع می دهد و نمونه مناسبی به شمار می آید (نمونه  $B_3$ ).

جدول ۳: مختصات رنگی و شاخص سفیدی نمونه های مختلف.

Name	Illuminant	L*	a*	b*	Whiteness Index	CIE GANZ 82
$B_1$	D65	91/39	-0/06	0/04	76/79	
$B_2$	D65	88/8	0/63	1/29	67/57	
$B_3$	D65	93/49	-0/3	1/64	76/55	
$B_4$	D65	91/59	0/08	1/92	70/83	



شکل ۲: نمودار طیف بازتاب نمونه ها بر حسب طول موج.

شکل ۲ طیف بازتاب نوری بر حسب طول موج در نمونه های مختلف را نشان می دهد. مطابق این شکل بازتاب


نمونه ها با توجه به پشت پوش کننده و لعاب مورد استفاده در جدول ۲ نام گذاری می شوند. جدول ۲ عامل سفیدکننده مورد استفاده در لایه لعاب و پشت پوش کننده را نیز نشان می دهد. فریت با ۱۷٪ زیرکون با فریت کننده اکسیدهای آلمینیم، منیزیم و کلسیم جایگزین شده است. از آنجا که هدف از این تحقیق انتخاب یک جایگزین مناسب برای زیرکن و یا کاهش مقدار مصرف آن بوده است، بنابراین نمونه  $B_1$  به عنوان نمونه مرجع برای مقایسه با نمونه های دیگر انتخاب شد.

جدول ۲: نام گذاری نمونه ها.

نمونه	پشت پوش کننده(انگوب)	لعاب
زیرکن	اکسید کلسیم،منیزیم، آلومینیم	اکسید کلسیم،منیزیم، آلومینیم
$B_1$	*	—
$B_2$	*	—
$B_3$	—	*
$B_4$	—	*

## ۲-۲- مقایسه مختصات رنگی و شاخص سفیدی ترکیبات .

جدول ۳ مختصات رنگی و شاخص سفیدی نمونه های مختلف را نشان می دهد. از داده های جدول ۳ مشاهده می شود مقدار شاخص سفیدی نمونه ها به میزان اکسید کلسیم، منیزیم و آلومینیم مورد استفاده در نمونه وابسته است و با افزایش اکسید کلسیم، منیزیم و آلومینیم

شکل ۳: تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه مرجع (B<sub>1</sub>) و نمونه B<sub>3</sub>.

شکل ۳ تصویر میکروسکوپ نوری از نمونه مرجع (B<sub>1</sub>) و نمونه B<sub>3</sub> را نشان می‌دهد. هر دو سطح صاف و یکدست، اختلاف پستی و بلندی و زبری چشمگیر نیست.

### نتیجه گیری

با توجه به نتایج آزمایش‌های گرفته شده از نمونه‌ها، با جانشینی کردن زیرکن با اکسیدهای منیزیم، کلسیم و آلومینیوم در انگوب (نمونه ۳)، خواص فیزیکی سطح لعب مانند مقادیر مولفه‌های رنگی L\*, a\* و b\*، ریز ساختار سطح، جذب آب با نمونه مرجع، زیرکن کامل، تقریباً برابر است. همچنانی نمودار طیف بازتاب نوری نمونه‌ها بر حسب طول موج، خود دلیلی بر تایید بالاتر بودن میزان روشنایی و در نتیجه سفیدی این نمونه‌ها در مقایسه با نمونه‌های دیگر است. بنابراین جایگزین کردن بخشی از زیرکن توسط اکسیدهای منیزیم، کلسیم و آلومینیوم که میزان سفیدی تقریباً برابر با نمونه زیرکن کامل را دارد، چه از نظر قیمت و چه از نظر تامین داخلی به صرفه است.

### مراجع

- [۱] میرهادی، بهمن، تئوری و فناوری سرامیکهای ساختمانی (مصالح ساختمانی)، تهران، شهاب، ۱۳۸۵.
- [۲] اپلر، ریچارد و داگلاس، لعاب‌ها و پوشش‌های شیشه‌ای، تربیت مدرس- واحد صنعتی امیرکبیر، ۱۳۸۲.

نوری از طول موج ۴۰۰ nm تا ۷۵۰ nm یکنواخت و حدود ۸۰ درصد است. در این شکل یک روند مشابه با فامی نزدیک به سفید برای کلیه نمونه‌ها را نشان می‌دهد. سطح زیر منحنی نمونه B<sub>3</sub> از تمام نمونه‌ها بیشتر می‌باشد که خود دلیلی بر تایید بالاتر بودن میزان روشنایی و در نتیجه سفیدی این نمونه در مقایسه با نمونه‌های دیگر است.

### ۲-۳- مقایسه دو نمونه مرجع (B<sub>1</sub>) و نمونه B<sub>3</sub>

جدول ۴: تست جذب آب از نمونه مرجع (B<sub>1</sub>) و نمونه B<sub>3</sub>.

ردیف	شماره نمونه	وزن اولیه	وزن ثانویه	درصد جذب آب
B <sub>1</sub>	۱	۵۶/۲۷	۶۵/۸۶	۱۷/۰۴
	۲	۴۵/۲۶	۵۲/۶۱	۱۶/۲۴
	۳	۵۴/۸۷	۶۳/۸۳	۱۶/۳۳
B <sub>3</sub>	۱	۳۲/۶۷	۳۷/۲۵	۱۴/۰۲
	۲	۳۲/۸۴	۳۷/۷۹	۱۵/۰۷
	۳	۳۹/۸۳	۴۳/۱۹	۸/۴۴
		۳۷/۵۴	۴۵/۳۵	۲۰/۸۰

جدول ۵: تست مقاومت خمشی از نمونه مرجع (B<sub>1</sub>) و نمونه B<sub>3</sub>.

ردیف	شماره نمونه	نیرو (N)	گسیختگی N/mm <sup>2</sup>	مدولار
۱	B <sub>1</sub>	۲۸۶/۱۰	۳۰/۱۹	
۲	B <sub>3</sub>	۴۸۸/۱۸	۲۲/۸۶	