



ساخت نانو ذرات نقره به روش کندو سوز لیزری توسط طول موج ۵۳۲ نانومتر لیزر در محلول NaCl

نعمیمه السادات اندرخور^۱ و داود درانیان^۲

^۱ گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

^۲ آزمایشگاه لیزر، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسمما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده - سنتز نانوذرات نقره تحت فرآیند کندو سوز لیزری در ۴ نوع غلظت مختلف محلول $NaCl$ با استفاده از هارمونیک دوم لیزر $Nd:YAG$ با پهنهای پالس ۷ نانو ثانیه و طول موج ۵۳۲ نانومتر لیزر انجام شد. خواص اپتیکی، توزیع اندازه ذرات، کلوخه شدن نانو ذرات نقره تولید شده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیزهای $DLS, FTIR$ بررسی شد. همچنین اثر غلظت $NaCl$ بر رشد و پایداری ذرات نیز مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر TEM گرفته شده از این نمونه‌ها نیز نشان می‌دهد ذرات حاصل کروی شکل هستند.

کلید واژه- کندو سوز لیزری، نانو ذرات نقره، لیزر نخودیمیوم یاگ ($Nd:YAG$).

Synthesis of Silver nanoparticles by 532 nm laser pulse ablation in NaCl solution

N. S. Andarkhor¹ and D. Dorranian²

¹ Department of Physics, Science Faculty, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

² Laser Lab, Plasma Physics Research Center, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Abstract- Synthesis of Silver nanoparticles in 4 different concentrations of $NaCl$ solution by the 2^{nd} harmonic of a Q-switched pulsed Nd:YAG laser with 7 ns pulse width and 532 nm wavelength is reported. The optical properties, size distribution and agglomeration of nanoparticles were investigated by Transmission electron microscopy (TEM), DLS, FTIR analyzes. The effect of $NaCl$ concentration on the growth and stability of the particles was also examined. Transmission electron microscopy (TEM) images show that particles are uniformly spherical .

Keywords: Silver nanoparticles, Pulsed laser ablation (PLA), Neodymium YAG laser.

مقدمه

سازی نهایی اشاره کرد و نیز خالص بودن هدف به راحتی منجر به تولید نانو ذراتی بدون ناخالصی می‌گردد. در این کار پژوهشی نانوذرات خالص نقره با روش کندوسوز لیزری در محیط محلول NaCl تولید شده که بررسی شکل و اندازه و مشخصات ساختاری نانوذرات با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری و آنالیزهای DLS و FTIR می‌تواند تاییدی بر تشكیل این نانوذرات خالص می‌باشد.

روش آزمایش

به منظور سنتز نانوذرات نقره در محلول NaCl از هماهنگ دوم لیزر Nd:YAG مدل سوییج Q آکوستوپتیکی با طول موج ۵۳۲ نانومتر دانسیته انرژی پالس لیزر ۵ ژول بر سانتی متر مرربع استفاده شده است. پرتو لیزر توسط یک عدسی با فاصله کانونی ۸ سانتیمتر روی هدف نقره (با خلوص ۹۹٪) که به صورت قرصی به ضخامت ۴ میلیمتر و قطر ۲۵ میلیمتر در ته در ظرف شیشه‌ای محتوی ۳۰ میلی لیتر محلول نمک طعام فرار داشت متتمرکز گردید. قطر لکه لیزر روی هدف ۲ mm بود. پهنهای پالس آن ۷ نانوثانیه و نرخ تکرار پالس ۲ Hz بود.

جزئیات نمونه‌ها در جدول ۱ قرارداده شده است. برای بررسی خصوصیات نانو ذرات تولید شده از روش‌های آنالیزی مختلفی استفاده نمودیم. برای بدست آوردن اندازه هیدرودینامیکی نانوذرات از آنالیز پراکنده‌گی دینامیکی نور Zetasizer DLS با مدل 3000HSA ساخت شرکت Malvern انگلستان استفاده شد مرفولوژی آنها بوسیله Zeiss- میکروسکوپ الکترونی عبوری با مدل (TEM) EM10C-80KV با قدرت تفکیک ۰/۳ nm انجام شد و در نهایت برای بررسی نوع پیوندهای موجود در سوسپانسیون به دست آمده با روش کندو سوز لیزری از طیف سنجی FT-IR Infrared Spectroscopy با مدل NEXUS 870 FT-IR استفاده گردید.


جدول ۱ : غلظت NaCl در نمونه‌های تولید شده

شماره نمونه	مورد استفاده(mM)	NaCl در محلول(mM)	غلظت
۱	۱	۵	۱۰
۲	۲	۳	۱۵

علم ذرات فلزی با آزمایش فارادی آغاز شد.^[۱] بعد از فارادی ذرات متفاوت در اندازه‌های مختلف در زمینه نانو فلزی، هسته گذاری، رشد بلور و انباستگی مورد توجه قرار گرفت. نانو ذرات فلزی، ذراتی با ابعاد ۱-۱۰۰ نانومتر با خواص فیمابین مواد کپه‌ای (بالک) و مولکولها که خواص شیمیایی، اپتیکی، کاتالیزوری و الکترونیکی جالبی از خود نشان می‌دهند و به طور قابل توجهی از مترادف آنها در فلزات کپه‌ای متفاوت می‌باشد. این مواد به علت داشتن خواص جالب اپتیکی و الکتریکی در ساخت قطعات اپتیکی و اپتیک غیر خطی، کاتالیست‌ها و حافظه‌های اپتیکی کاربرد دارند.^[۲-۳]

نقره عنصر سفید و براق فلزی است که در موقعیت ۴۷ جدول تناوبی قرار دارد و با نماد (Ag) که از کلمه ارجنیم گرفته شده نشان داده می‌شود. نقره خالص دارای بالاترین هدایت الکتریکی و گرمایی در بین تمامی عناصر می‌باشد و به همراه طلا از عناصر کمیاب و گرانبها هستند. به ذرات بسیار ریزی از این عنصر، به صورت یک بعدی با اندازه کمتر از ۱۰۰ نانومتر نانوذرات نقره گویند که خواص فیزیکی و شیمیایی و فعالیت‌های بیولوژیکی غیر معمول از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال می‌توان گفت از جمله کاربردهای نانو ذرات نقره به عنوان مواد ضد میکروبی و ضد باکتریایی می‌باشد. با توجه به این مطلب، مطالعه عوامل موثر در اندازه و شکل نانو ذرات با هر روشی که تولید می‌شوند از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌تواند به کنترل اندازه و شکل در فرآیند ساخت نانو ذرات برای برخی کاربردهای مشخص کمک کند.

روش‌های متفاوتی برای ایجاد نانو ساختارهای نقره وجود دارد که در میان آنها روش کندوسوز روشی بسیار جالب می‌باشد. مزیت روش کندوسوز لیزری در این است که اندازه مواد سنتز شده را بوسیله تغییر پارامترهای مختلف از قبیل طول موج لیزر، پالس لیزر، تغییر PH محلول، اضافه کردن مواد فعال کننده و تغییر دمای محلول می‌توان کنترل نمود. همچنین این روش در مقایسه با روش‌های فیزیکی و شیمیایی مرسوم^[۴-۷] از مزایایی برخوردار است که از آن دسته می‌توان به یک مرحله‌ای بودن آن، عدم نیاز به افزودنی‌ها برای جلوگیری از کلخه شدن‌شان و خالص




شکل ۲. تصاویر (TEM) از نمونه ها.

دهد. برای آماده سازی نمونه ها جهت این نوع تصویربرداری، مقداری از محلول نانوذرات تولید شده را بر روی شبکه مسی (گرید) که با لایه نازکی از کربن پوشانده شده چکانده و در دمای اتاق خشک می کنیم. پس از خشک شدن گریدها تصویربرداری انجام می شود. این نوع تصویربرداری با توجه به مکانیسم آن بالاترین دقیق موجود را برای نشان دادن سایز و مرفولوژی نانوذرات دارد و در آن ها می توان ذرات چند نانومتری را به خوبی مشاهده نمود. همچنین توزیع آماری اندازه این نانوذرات در شکل ۳ نشان داده شده است. روند تغییرات نشان می دهد که با افزایش غلظت نمک نانوذرات ریز تر شده، بهمین دلیل در نمونه های ۲ و ۴ محلول ها حالت

بررسی نتایج حاصل از آزمایشات

اندازه و توزیع سایزهیدرودینامیکی نانوذرات بوسیله آنالیز DLS اندازه گیری شده این نمودار توزیع در شکل ۱ نشان داده شده است.

در این روش نمونه تحت تابش امواج قرار می گیرد که با استفاده از انرژی پراکنده شده امواج الکترومغناطیسی، اندازه هیدرودینامیکی نانوذرات محاسبه می شود. در محلول های قطبی نظری آب، نانوذرات معمولاً باردارمی شوند، لذا اطراف آن ها پتانسیل الکتروستاتیکی شکل می گیرد که اندازه هیدرودینامیکی نانوذرات همان شعاع پتانسیل هیدرودینامیکی که نانوذرات در مرکز آن قرار داردمی باشد. مطابق طیف بدست آمده قله منحنی توزیع اندازه برای نمونه ۱ حدود 24 nm است که برای نمونه ۲ به حدود $5/6 \text{ nm}$ کاهش یافته که این اندازه در نمونه ۳ دوباره به $19/1 \text{ nm}$ افزایش و در نمونه ۴ به حدود $18/6 \text{ nm}$ کاهش می یابد. روند تغییر اندازه هیدرودینامیکی نانوذرات که در اندازه گیری به روش پراکنده دینامیکی نوری ارائه می شود متفاوت از بقیه روش های اندازه گیری است که این تفاوت به دلیل مکانیسم اندازه گیری می باشد. ذرات بزرگتر، نور را بیشتر پراکنده می کنند و پراکنده می گیرد که طور موثر وقتی صورت می گیرد که طول موج پراکنده قابل قیاس یا در حد اندازه ذرات باشد. برای مشاهده دقیق تر شکل و اندازه نانوذرات از تصاویرمیکروسکوپ الکترونی عبوری استفاده نموده که در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۱. توزیع اندازه هیدرودینامیکی نانوذرات بوسیله پراکنده دینامیکی نور (DLS) از نمونه ها.

شکل ۲ تصاویرمیکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نمونه های ۱-۴ را در مقیاس 25 nm نشان می


جدول ۲. پیوند های شیمیابی بدست آمده از آنالیز

FTIR

-۸۵۰] [۵۵۰	۱۶۴۰] [۱۶۳۷-	-۳۴۵۰] [۳۴۴۰	بازه طول موج (Cm ^{-۱})
Ag=O C-Cl	C=C	O-H	پیوند شیمیابی

نتیجه گیری

نانوذرات نقره به روش کندوسوز لیزری در ۴ غلظت از محلول NaCl تولید و آنالیز شد. داده های DLS اندازه نانوذرات را می دهد که بزرگتر از اندازه واقعی است، تصاویر TEM نشان می دهد نانوذرات تولید شده به روش کندوسوز لیزری کروی شکل بوده که با افزایش غلظت نمک سایز نانوذرات ریزتر شده بهمین دلیل نمونه های تولید شده در غلظت های مختلف از محلول NaCl طیف عبوری نمونه ها در محدوده مادون قرمز در شکل ۴ نشان داده شده است. این طیف با عبور پرتو الکترومغناطیسی در محدوده IR در بازه عدد موج ۵۰۰ تا ۴۰۰ بر سانتی متر اندازه گیری شده که قله های مشاهده شده در نمودار FTIR به همراه پیوند مربوطه در جدول ۲ نشان داده شده است.




شکل ۳. توزیع آماری اندازه نانوذرات.

کلوییدی به خود گرفتند در صورتی که در نمونه ۱ نانوذرات از هم جدا هستند.

طیف عبوری نمونه ها در محدوده مادون قرمز در شکل ۴ نشان داده شده است. این طیف با عبور پرتو الکترومغناطیسی در محدوده IR در بازه عدد موج ۵۰۰ تا ۴۰۰ بر سانتی متر اندازه گیری شده که قله های مشاهده شده در نمودار FTIR به همراه پیوند مربوطه در جدول ۲ نشان داده شده است.

با توجه به مراجع موجود و مقایسه آن ها قله های مشاهده شده در ۳۴۴۶ cm^{-۱} نشان دهنده پیوند ارتعاشی C=C و ۱۶۳۷ cm^{-۱} O-H مربوط به پیوند کششی C=O است. لازم به ذکر است که با افزایش غلظت نمک پهنهای پیک مربوطه که حاکی از پیوند O-H است بیشتر شده در حالی که باید کاهش می یافت و با شرایط بدست آمده از این آزمایش سازگار نمی باشد. [۸]. قله دیگر مشاهده شده که شدت کمتری نسبت به ۲ قله دیگر دارد هم مربوط به پیوند C-Cl بوده و هم مربوط به Ag₂O (Ag=O) می باشد.

به طور کلی با برخورد لیزر به ماده هدف موجود در محیط کندوسوز انرژی لازم برای شکسته شدن برخی از پیوندهای اتمی و برقراری انواع پیوند های جدید بوجود می آید که قله های مشاهده شده در نمودار حاکی از آن است. [۹].



شکل ۴. طیف FTIR گرفته شده از نمونه ها.